

Внесено при № 74407-86 24039-80
Изм. 1, 2



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**МАТЕРИАЛЫ АСБЕСТОПОЛИМЕРНЫЕ
ЛИСТОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ**

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ И ПЛОТНОСТИ

**ГОСТ 24039-80
(СТ СЭВ 1222-78)**

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

Цена 3 коп.

W

РАЗРАБОТАН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ:

В. А. Можаяв, Е. В. Зиновьев, Л. П. Красичева

ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР

Член Коллегии **А. И. Лукашов**

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 марта 1980 г. № 1165

**МАТЕРИАЛЫ АСБЕСТОПОЛИМЕРНЫЕ
ЛИСТОВЫЕ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ**

Метод определения размеров и плотности
 Seal sheet materials, asbestos polymer
 Method of measurements of sizes and density

ГОСТ
24039-80
(СТ СЭВ
1222-78)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 14 марта 1980 г. № 1165 срок действия установлен

с 01.07. 1980 г.
 до 01.07. 1986 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает метод определения размеров и плотности асбестополимерных листовых уплотнительных материалов.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1222-78.

1. МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ

Для определения плотности вырезают образцы размером 100×100 мм с погрешностью не более 0,5 мм. Толщина образца должна соответствовать фактической толщине материала, из которого изготавливают образцы.

2. АППАРАТУРА

Микрометр по ГОСТ 6507--78 или толщиномер ТР-10-60 по ГОСТ 11358-74.

Штангенциркуль по ГОСТ 166-73.

Линейка или рулетка, обеспечивающие измерение листов материала с погрешностью не более 1 мм.

Весы лабораторные по ГОСТ 19491-74, 2-го класса точности с ценой деления 0,01 г.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Длину и ширину листа материала измеряют линейкой или рулеткой с погрешностью не более 1 мм.

3.2. Толщину листа измеряют микрометром или толщиномером с погрешностью не более 0,01 мм в середине каждой стороны листа на расстоянии от кромки не менее 15 мм.

3.3. Для определения плотности образец взвешивают на лабораторных весах с погрешностью не более 0,01 г и измеряют толщину микрометром с погрешностью не более 0,01 мм.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. За ширину и длину листа принимают результат каждого из полученных измерений.

4.2. За толщину принимают среднее арифметическое четырех измерений, округленное до 0,1 мм.

Если стандарт на материалы предусматривает допускаемое отклонение толщины в пределах одного листа, то разность вычисляют между максимальным и минимальным значением толщины листа.

4.3. Плотность (ρ) в граммах на кубический сантиметр вычисляют по формуле

$$\rho = \frac{m}{b \cdot l \cdot s},$$

где m — масса образца, г;

b — ширина образца, см;

l — длина образца, см;

s — толщина образца, см.

За результат испытания принимают среднее арифметическое всех определений, округленное до 0,1 г/см³.

4.4. Результаты испытаний записывают в протокол, который должен содержать следующие данные:

наименование материала, его обозначение, тип или марку;

вид определяемого показателя (размеры или плотность);

результаты испытаний;

обозначение настоящего стандарта;

дату испытания.

Редактор *Р. С. Федорова*
Технический редактор *Л. Б. Семенова*
Корректор *М. Н. Онопченко*

Изменение № 1 ГОСТ 24039—80 Материалы асбестополимерные листовые уплотнительные. Метод определения размеров и плотности

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.04.86 № 954 срок введения установлен

с 01.09.86

Под наименованием стандарта указать код: ОКСТУ 2509.

(Продолжение см. с. 190)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24039—80)

Разделы 1--3. Заменить слова: «с погрешностью не более» на «с предельным отклонением не более».

Раздел 2. Заменить ссылку: ГОСТ 166—73 на ГОСТ 166—80, ГОСТ 19491—74 на ГОСТ 24104—80;

после слов «с ценой деления» дополнить словами: «не более».

(ИУС № 7 1986 г.)

Изменение № 2 ГОСТ 24039—80 Материалы асбестополимерные листовые уплотнительные. Метод определения размеров и плотности

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 21.12.90 № 3223

Дата введения 01.07.91

Раздел 1 изложить в новой редакции:

«1. Метод отбора образцов

Порядок отбора образцов указывают в нормативно-технической документации на продукцию.

Для определения плотности вырезают образцы размером 100×100 мм с предельным отклонением не более 0,5 мм».

(Продолжение см. с. 190)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24039—80)

Раздел 2. Заменить ссылки: ГОСТ 6507—78 на ГОСТ 6507—90, ГОСТ 11358—74 на ГОСТ 11358—89, ГОСТ 24104—80 на ГОСТ 24104—88;

последний абзац. Заменить слова: «2-го класса точности с ценой деления не более 0,01 г» на «обеспечивающие взвешивание с погрешностью не более 0,01 г».

Пункт 3.3 изложить в новой редакции: «3.3. Для определения плотности измеряют толщину образца микрометром с предельным отклонением не более 0,01 мм в середине каждой стороны образца на расстоянии от кромки не менее 15 мм, контролируют длину и ширину образца штангенциркулем, а затем образец взвешивают на лабораторных весах с погрешностью не более 0,01 г».

Пункт 4.2 Первый абзац после слов «за толщину» дополнить словами: «листа или образца»

(ИУС № 3 1991 г.)
