

СМАЗКИ ПЛАСТИЧНЫЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ

Издание официальное

СМАЗКИ ПЛАСТИЧНЫЕ**Метод определения механической стабильности****ГОСТ
19295—73**Lubricating greases.
Method of mechanical stability determination

ОКСТУ 0209

Дата введения 01.01.75

Настоящий стандарт распространяется на пластичные смазки и устанавливает метод определения механической стабильности, которая выражается индексом разрушения (K_p), характеризующим степень разрушения смазки при ее интенсивном деформировании и индексом тиксотропного восстановления (K_n), характеризующим степень тиксотропного восстановления смазки.

Сущность метода заключается в определении изменения предела прочности на разрыв в результате интенсивного деформирования смазки в зазоре между ротором и статором тиксотметра и при последующем тиксотропном восстановлении.

1. АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

1.1. При определении механической стабильности пластичных смазок применяют:

тиксотметр (см. приложение, черт. 3) с пределом измерения от 50 до 7500 Па (от 0,5 до 75 гс/см²); мешалку для перемешивания смазки, представляющую собой полый стальной цилиндр внутренним диаметром 40 мм и высотой 60 мм со съемными крышками. Через верхнюю крышку в цилиндр вставлен поршень с 38 отверстиями диаметром 3 мм. Допускается использовать мешалку с цилиндрическим вкладышем, уменьшающим ее объем в два раза. Мешалка может быть оборудована приспособлением для облегчения перемешивания;

чашечки стальные или стеклянные диаметром от 30 до 50 мм с высотой бортика 2—3 мм (10 шт.). На чашечках должна быть указана (травлением, электрографическим или иным способом) их масса с погрешностью не более 0,01 г; масса чашечек должна проверяться не реже чем раз в два месяца;

термостат типа ТС-15 или другого типа, обеспечивающий термостатирование от 15 до 80 °С с погрешностью не более 1 °С;

весы лабораторные общего назначения с пределом взвешивания 200 г, не ниже 2-го класса точности;

секундомер;

трубку резиновую по ГОСТ 5496 с внутренним диаметром 4,5—6,0 мм, толщиной стенки 3 мм и длиной около 1000 мм для подключения к термостату;

шпатель;

ершик диаметром 3 мм;

растворитель нефтяной — нефрас С 50/170 по ГОСТ 8505 или бензин-растворитель для резиновой промышленности;

спирт этиловый синтетический технический или спирт этиловый технический по ГОСТ 17299;

толуол нефтяной чистый по ГОСТ 14710;

смесь спиртотолуольная 1:4.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 4, 5).

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Перед испытанием смазка должна быть выдержана при 15—25 °С не менее 2 ч.

Если это предусмотрено в технических требованиях, смазку перед заправкой в аппарат перемешивают в мешалке при температуре окружающего воздуха (от 15 до 25 °С). Для этого цилиндр мешалки шпателем заполняют смазкой, не допуская образования пустот (контроль визуальный). Надев на цилиндр верхнюю и нижнюю крышки, смазку перемешивают, сообщив поршню количество ходов, установленное в технических требованиях на смазку. Поршень мешалки поднимают вверх, снимают крышки и извлекают смазку.

2.2. Перед испытанием все детали тиксотметра, соприкасающиеся со смазкой, чашечки, трубки тиксотропного восстановления промывают нефрасом, а труднорастворимых смазок — спиртолу-ольной смесью и высушивают на воздухе.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

2.3. Устанавливают статор 17 (черт. 3) на корпус 2 и закрепляют гайкой 21. Проверяют положение толкателя 14. Он должен быть вывернут на расстояние не менее 32 мм.

2.4. Заполняют подготовленной к испытаниям смазкой стакан 16. Устанавливают стакан 16 с поршнем 15 и смазкой в статор 17 и подводят толкатель 14 к поршню 15 до касания толкателя с поршнем.

2.5. Устанавливают фиксатор 12 и соединяют штуцеры 26 статора с термостатом резиновыми трубками. Термостат должен обеспечивать температуру испытания, указанную в нормативно-техническом документе на смазку. Температуру смазки в зоне испытания измеряют термометрами, устанавливаемыми в отверстия статора вместо пробок 27.

2.3—2.5. **(Измененная редакция, Изм. № 4).**

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Определение предела прочности на разрыв исходной, неразрушенной смазки.

3.1.1. Снимают колпачок 20 с капилляра 18 и навинчивают его на капилляр 19. Включают электродвигатель 4, который через винтовую передачу (винт 9, втулка-гайка 10) и толкатель 14 перемещает поршень 15, выдавливающий смазку через капилляр 18.

Столбик смазки, выходящий из капилляра, разрывается около обреза капилляра в тот момент, когда его масса превзойдет предел прочности на разрыв исходной (неразрушенной) смазки.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.1.2. Оторвавшиеся столбики смазки собирают в две чашечки в каждую от двух до восьми столбиков с тем, чтобы их общая масса была не менее 0,3 г. Если разрыв произошел по дефектному, визуально выявленному воздушному пузырьку, широкой трещине и т. п., столбик отбрасывают. Если масса одного оторвавшегося столбика превышает 0,5 г, в каждую чашечку собирают по одному столбику смазки.

3.2. Определение предела прочности на разрыв смазки после ее интенсивного деформирования.

3.2.1. Снимают колпачок с капилляра 19, навинчивают его на капилляр 18.

3.2.2. Затем включают последовательно электродвигатель 3, который вращает ротор 6, и электродвигатель 4, приводящий в движение поршень 15. При этом смазка, разрушившись между вращающимся ротором и статором, будет выдавливаться через капилляр 19.

Условно принимается, что смазка поступает на обрез капилляра непосредственно после выхода из зоны интенсивного деформирования между ротором и статором.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

3.2.3. Далее испытание проводят по п. 3.1.2.

3.3. Определение предела прочности на разрыв смазки после ее интенсивного разрушения и длительного тиксотропного восстановления.

3.3.1. Снимают колпачок с капилляра 19, навинчивают его на капилляр 18. Навинчивают на капилляр 19 трубку тиксотропного восстановления. Далее испытание проводят по п. 3.2.2.

3.3.2. Смазка, поступающая из капилляра 19, заполняет трубку тиксотропного восстановления, выходит из нижнего капилляра этой трубки и разрывается около обреза капилляра в тот момент, когда масса столбика смазки превзойдет предел прочности на разрыв разрушенной и тиксотропно восстановившейся смазки. Время заполнения смазкой трубки тиксотропного восстановления составляет примерно 3 мин.

Далее испытание продолжают так, как описано в п. 3.1.2.

3.3.3. Для определения предела прочности смазки после разрушения и более длительного тиксотропного восстановления, определение проводят по п. 3.3.1. После заполнения смазкой трубки тиксотропного восстановления ее отсоединяют от капилляра 19 и хранят в защищенном от света месте. Затем трубку со смазкой навинчивают на капилляр 18.

Предел прочности на разрыв определяют по п. 3.1. Необходимо следить, чтобы измерение было закончено до начала выхода свежей неразрушенной смазки, используемой для выдавливания испытуемой смазки из трубки тиксотропного восстановления.

Время тиксотропного восстановления, составляющее 3 мин, 30 мин или 3 сут, устанавливают в технических требованиях на смазку.

3.3.1—3.3.3. (Измененная редакция, Изм. № 4).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Чашечки с собранными столбиками смазки взвешивают с погрешностью не более 0,01 г и определяют среднеарифметическое значение массы одного столбика смазки в обеих чашечках.

Если масса смазки в каждой из двух чашечек отличается от среднеарифметического двух определений массы более чем на $\pm 10\%$, испытание повторяют.

4.2. Предел прочности на разрыв испытуемой смазки ($\sigma_{н.ч}$) в паскалях (Па) вычисляют по формуле

$$\sigma_{н.ч} = \frac{4 \cdot 9,81 \cdot 10 \cdot m}{\pi d^2};$$

в гс/см², по формуле

$$\sigma_{н.ч} = \frac{4 m}{\pi d^2},$$

где m — среднеарифметическое значение массы оторвавшегося столбика смазки, г;

d — диаметр капилляра, измеряется с погрешностью не более 0,001 см.

Результаты расчета округляют и записывают в виде двух значащих цифр, например 3,2 гс/см²; 18 гс/см².

4.3. Индекс разрушения (K_p) в процентах вычисляют по формуле

$$K_p = \frac{\sigma_n - \sigma_p}{\sigma_n} \cdot 100,$$

где σ_n — предел прочности на разрыв исходной (неразрушенной) смазки, Па или гс/см²;

σ_p — предел прочности на разрыв смазки после разрушения, Па или гс/см².

4.1—4.3. (Измененная редакция, Изм. № 3).

4.4. Индекс тиксотропного восстановления смазки (K_n) в процентах вычисляют по формуле

$$K_n = \frac{\sigma_n - \sigma_p}{\sigma_n} \cdot 100,$$

где σ_n — предел прочности на разрыв смазки после разрушения и тиксотропного восстановления, Па или гс/см².

Время восстановления указывается у индекса K_n в скобках. Например K_n (30 мин) = 50,0 %, K_n (3 сут) = 70 %.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 3).

4.5. Индексы K_p и K_n могут выражаться положительным и отрицательным числом в зависимости от характера тиксотропных превращений смазки.

4.6. За результат испытания принимают среднеарифметическое результатов двух параллельных определений.

(Измененная редакция, Изм. № 4).

5. ТОЧНОСТЬ МЕТОДА

5.1. Сходимость.

Два результата определений предела прочности, полученные одним исполнителем, признаются достоверными (с 95 %-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает:

- для разрушенной смазки — 34 Па;
- для исходной смазки — значения, определенного по графику (черт. 1, кривая 1) для большего результата;
- для восстановленной смазки — значения, определенного по графику (черт. 2, кривая 1) для большего результата.

5.2. Воспроизводимость

Два результата испытаний предела прочности, полученные в двух разных лабораториях, признаются достоверными (с 95 %-ной доверительной вероятностью), если расхождение между ними не превышает:

- для разрушенной смазки — 184 Па;
- для исходной смазки — значения, определенного по графику (черт. 1, кривая 2) для большего результата;
- для восстановленной смазки — значения, определенного по графику (черт. 2, кривая 2) для большего результата.

Раздел 5. (Введен дополнительно, Изм. № 4).

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ТИКСОМЕТРА

Тиксометр (черт. 3), в котором смазка разрушается в зазоре между ротором и статором при постоянной скорости деформации 6000 с^{-1} и температуре $20 \text{ }^\circ\text{C}$ в течение 100 с, состоит из:

- массивной плиты 1, на которой закреплен корпус 2, являющийся основной несущей частью тиксометра;
 - асинхронного двигателя 3 типа 4АЛМ56В4У3, укрепленного на корпусе 2;
 - цилиндрического ротора 6 диаметром $(41,000 \pm 0,039)$ мм и рабочей длиной $(60,0 \pm 0,5)$ мм, укрепленного на двух подшипниках качения и приводимого во вращение от вала электродвигателя с частотой вращения 1370 мин^{-1} через эластичную муфту 5; двух сальниковых уплотнений 7, расположенных на валу, и манжета 8, исключающих выход смазки из зоны разрушения;
 - синхронного электродвигателя 4 типа СД-54, который служит для подачи смазки в капилляр или в зазор между статором и ротором;
 - винта 9, который вращаясь от электродвигателя 4, перемещает втулку-гайку 10 по направляющей 11.
- Направляющая 11 имеет паз, в который устанавливается фиксатор 12.
- толкателя 14, перемещение которого ограничивается кнопкой 13, которая отрегулирована на ход 32 мм;
 - статора 17, представляющего собой полый цилиндр с внутренним диаметром $(42,000 \pm 0,039)$ мм, прикрепленного к корпусу 2 с помощью быстрозажимной гайки 21. Коаксиальный зазор между статором и ротором $(1,00 \pm 0,04)$ мм.

Бисение ротора по отношению к статору не должно превышать $\pm 0,05$ мм;

- стакана 16 с поршнем 15. Скорость перемещения поршня внутри стакана $(3,9 \pm 0,2) \cdot 10^{-5}$ м/с, что обеспечивает расход смазки $(0,0415 \pm 0,0030)$ см³/с;
- капилляров 18 и 19, диаметром $(2,00 \pm 0,01)$ мм и длиной $(20,0 \pm 0,5)$ мм, ввинченных снизу в тело статора;
- нижнего и верхнего штуцеров 26, расположенных в статоре 17 для подвода и отвода термостатирующей жидкости;
- ампулы уровня 24, установленной на плите 1 тиксометра, которая позволяет определять вертикальность положения капилляров 18 и 19;
- ножек-винтов 25, с помощью которых производят установку тиксометра по уровню;
- термометр, устанавливаемый в отверстия статора для контроля температуры в зоне испытания;
- трубок тиксотропного восстановления из органического стекла, объемом $(7,0 \pm 0,2)$ см³ (черт. 4).

Конструкция, размеры деталей, частота вращения ротора, скорость перемещения поршня должны обеспечивать следующие характеристики тиксометра.

Скорость деформации смазки (D), с^{-1} , в цилиндрическом коаксиальном зазоре между ротором и статором в пределах (6000 ± 200) с^{-1} вычисляют по формуле

$$D = \frac{\pi \cdot d_p \cdot n}{30 (d_c - d_p)},$$

где d_p — диаметр ротора, см;

d_c — диаметр статора, см;

n — частота вращения, мин^{-1} .

Время (t), с, движения смазки по зазору между ротором и статором в пределах (95 ± 5) с вычисляют по формуле

$$t = \frac{\pi \cdot l (d_c^2 - d_p^2)}{4 Q},$$

где l — длина ротора, см;

Q — расход смазки, см³/с.


Время тиксотропного восстановления смазки после выхода ее из зоны интенсивного деформирования между ротором и статором до момента появления ее у обреза капилляра должно составлять примерно 3 с.

Скорость нагружения смазки (v_n), г/см²·с, в пределах $(1,20 \pm 0,05)$ г/см²·с, при плотности $0,9$ г/см³ вычисляют по формуле

$$v_n = \frac{3,6 Q}{\pi d^2},$$


где d — диаметр капилляра, см.

График зависимости сходимости и воспроизводимости метода от предела прочности исходной смазки




Черт. 1

График зависимости сходимости и воспроизводимости метода от предела прочности восстановленной смазки




Черт. 2

Тиссометр ТМС—1М



Черт. 3

Трубка тиксотропного восстановления



Черт. 4

ПРИЛОЖЕНИЕ. (Измененная редакция, Изм. № 4).

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 25.12.73 № 2779
3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 5496—78	1.1
ГОСТ 8505—80	1.1
ГОСТ 14710—78	1.1
ГОСТ 17299—78	1.1
ГОСТ 24104—88	1.1

4. Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 09.09.92 № 1143
5. ИЗДАНИЕ (январь 2001 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в апреле 1979 г., июле 1984 г., апреле 1987 г., феврале 1990 г., октябре 1994 г. (ИУС 6—79, 11—84, 7—87, 5—90, 4—95)

Редактор *В.И. Копысова*
Технический редактор *Н.С. Гришанова*
Корректор *В.И. Варенцова*
Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 02354 от 14.07.2000. Сдано в набор 30.01.2001. Подписано в печать 26.02.2001. Усл.печ.л. 1,40. Уч.-изд.л. 0,73.
Тираж 209 экз. С 396. Зак. 217.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Набрано в Издательстве на ПЭВМ
Филиал ИПК Издательство стандартов – тип. "Московский печатник", 103062, Москва, Лялин пер., 6.
Пар № 080102