

Контр. ЭКВ

5.1261-72



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
С О Ю З А С С Р

**КОКС ДОМЕННЫЙ ИЗ УГЛЕЙ
ДОНЕЦКОГО И КУЗНЕЦКОГО
БАССЕЙНОВ
И ШИХТЫ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА**

ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ АТТЕСТОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ

ГОСТ 5.1261—72

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
С О В Е Т А М И Н И С Т Р О В С С С Р
М О С К В А

Редактор *А. В. Цыганкова*
Технический редактор *Ф. И. Лисовский*
Корректор *С. Е. Ирлина*

Сдано в наб. 21/X 1974 г. Подп. в печ. 11/XII 1974 г. 0,25 п. л. Тир. 2000. Цена 1 коп.

Издательство стандартов, Москва, Д-22, Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 4176

**КОКС ДОМЕННЫЙ ИЗ УГЛЕЙ ДОНЕЦКОГО
И КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНОВ И ШИХТЫ
ЧЕРЕПОВЕЦКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА**

Требования к качеству аттестованной продукции

Blast furnace coke from coals of
Donetsk and Kuznetsk basins and from charge
of Tcherepovets metallurgical works.
Quality requirements
for certified products



**ГОСТ
5.1261-72***

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 1/II 1972 г. № 342 срок введения установлен

с 15.02. 1972 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на доменный кокс марки КД с размером кусков более 40 мм, вырабатываемый из угольной шихты с учетом углей Донецкого и Кузнецкого бассейнов и шихты Череповецкого металлургического завода и предназначенный для доменного производства.

Указанному коксу в установленном порядке присвоен Государственный знак качества.

2. Доменный кокс марки КД по показателям качества должен соответствовать требованиям, указанным в таблице.

Наименования показателей	Нормы	Методы испытаний
1. (Отменен. — «Информ. указатель стандартов» № 8 1974 г.).		
2. Зольность (A^c), %:		По ГОСТ 5889—67
средняя	10,6	
предельная	11,0	
3. Содержание серы (S_{06}^c), %:		По ГОСТ 8606—72 или ГОСТ 4339—74
среднее	0,62	
предельное	0,70	

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание (август 1974 г.) с изменением № 1,
опубликованным в августе 1974 г.

© Издательство стандартов, 1974

Наименования показателей	Нормы	Методы испытаний
4. Выход летучих веществ (V), %, не более	1,0	По ГОСТ 3929—65
5. Показатель прочности M_{25} , %:		
средний	86	По ГОСТ 5953—72
предельный	84	
6. Показатель прочности M_{10} , %:		
средний	7,5	По ГОСТ 5953—72
предельный	9,5	
7. Содержание мелочи (куски размером менее 25 мм), %:		
среднее	2,0	По ГОСТ 5954—69
предельное	4,0	

Примечание. Нормы показателей прочности M_{25} и M_{10} до 1 апреля 1975 г. являются факультативными.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 8 1974 г.).

3. Показатели выхода летучих веществ служат для дополнительной характеристики качества кокса.

(Измененная редакция — «Информ. указатель стандартов» № 8 1974 г.).

4. Отбор проб кокса и приготовление их для лабораторных испытаний производят в соответствии с требованиями ГОСТ 2669—65.

В удостоверении о качестве кокса должны быть указаны: наименование предприятия-поставщика, показатели качества, предусмотренные настоящим стандартом, обозначение настоящего стандарта и Государственный знак качества по ГОСТ 1.9—67.

Замена

ГОСТ 4339—74 введен взамен ГОСТ 4339—65.
ГОСТ 8606—72 введен взамен ГОСТ 8606—68.