



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ

РАЗМЕРЫ

ГОСТ 25934—83

Издание официальное



Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ

Москва

КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ

Размеры

Artificial leather.
DimensionsГОСТ
25934-83

ОКП 87 1000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 6 октября 1983 г. № 4803 срок действия установлен

с 01.01.85
до 01.01.90

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает номинальные размеры искусственных кож бытового и технического назначения в рулонах.

Термины и определения, применяемые в стандарте, даны в обязательном приложении.

2. Длина искусственной кожи в рулоне должна быть 20—50 м. Длину условных вырезов в общую меру длины искусственной кожи в рулоне не включают.

3. Количество отрезков или условных вырезов на условную длину 20 м искусственной кожи, кроме галантерейной, должно соответствовать требованиям, указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Вид текстильной основы | Количество отрезков, не более | Количество условных вырезов, не более |
|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| Ткань | 2 | 1 |
| Сдублированная ткань или нетканое полотно | 3 | 2 |
| Трикотажное полотно | 4 | 3 |

На каждое последующее увеличение длины на 10 м допускается еще один условный вырез или фактический разрез.

В галантерейной искусственной коже на условную длину 20 м должно быть не более двух отрезков или одного условного выреза.

4. В партии искусственной кожи допускается не более 3% мерного лоскута (кроме галантерейной) и не более 4% отрезков от 1,0 до 3,0 м.

В партии галантерейной искусственной кожи допускается не более 2% мерного лоскута.

5. Ширина искусственной кожи устанавливается в нормативно-технической документации на конкретный вид продукции.

6. Допускаемые отклонения по ширине искусственной кожи должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

| см | |
|----------------|------------------------|
| Ширина | Допускаемое отклонение |
| От 70 до 100 | $\pm 1,5$ |
| Св. 100 до 150 | $\pm 2,0$ |
| Св. 150 | $\pm 2,5$ |

7. Не допускается выбирать для одного и того же вида искусственной кожи номинальные значения ширины с перекрывающимися полями допусков.

8. В искусственной коже, кроме галантерейной, допускается дефектный край по ГОСТ 20840—75 шириной не более 2 см на каждую сторону.

9. Толщина искусственной кожи указывается в нормативно-технической документации на конкретный вид продукции.

10. Толщина искусственной кожи с допускаемыми отклонениями должна соответствовать указанной в табл. 3.

Таблица 3

Размеры, мм

| Группа | Номинальная толщина | Допускаемое отклонение |
|--------|---------------------|------------------------|
| 1 | 0,20 | $\pm 0,05$ |
| 2 | 0,22 | |
| 3 | 0,25 | |
| 4 | 0,28 | |
| 5 | 0,32 | |
| 6 | 0,36 | |
| 7 | 0,40 | |
| 8 | 0,45 | |
| 9 | 0,50 | |
| 10 | 0,56 | |
| 11 | 0,63 | |

Продолжение табл. 3

Размеры, мм

| Группа | Номинальная толщина | Допускаемое отклонение |
|--------|---------------------|------------------------|
| 12 | 0,71 | |
| 13 | 0,80 | |
| 14 | 0,90 | |
| 15 | 1,00 | |
| 16 | 1,10 | |
| 17 | 1,20 | |
| 18 | 1,30 | |
| 19 | 1,40 | |
| 20 | 1,50 | |
| 21 | 1,60 | |
| 22 | 1,70 | |
| 23 | 1,80 | $\pm 0,10$ |
| 24 | 1,90 | |
| 25 | 2,00 | |
| 26 | 2,20 | |
| 27 | 2,50 | |
| 28 | 2,80 | |
| 29 | 3,20 | |
| 30 | 3,60 | |
| 31 | 4,00 | |
| 32 | 4,50 | |
| 33 | 5,00 | |
| 34 | 5,60 | |

Примечания:

1. Группа искусственной кожи устанавливается в зависимости от толщины.
2. Для искусственной кожи на иглопробивной нетканой основе и на основе сдублированной ткани с 15 по 26 группы допускаемое отклонение должно быть $\pm 0,20$ мм.

11. Не допускается выбирать для одного и того же вида искусственной кожи группы толщин с перекрывающимися полями допусков.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

1. **Отрез** — часть полотна искусственной кожи длиной не менее 1,0 м.
 2. **Мерный лоскут** — часть полотна искусственной кожи длиной от 0,3 м (для галантерейной искусственной кожи от 0,5 м) до 1,0 м.
 3. **Условный вырез** — невырезанная часть полотна, имеющая дефекты изготовления, не допустимые в 1 и 2-ом сорте искусственной кожи, длиной не более 0,3 м (для галантерейной искусственной кожи не более 0,5 м).
 4. **Длина условного выреза** — расстояние между двумя противоположными границами отметок «условный вырез» на полотне искусственной кожи в продольном направлении.
-