



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**РУЖЬЯ ОХОТНИЧЬИ  
ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЕ ДВУСТВОЛЬНЫЕ**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 18406—79

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

цена 3 коп.

**РУЖЬЯ ОХОТНИЧЬИ ГЛАДКОСТВОЛЬНЫЕ  
ДВУСТВОЛЬНЫЕ**

**Общие технические требования**

Hunting smooth-bore double-barreled guns.  
General technical requirement

**ГОСТ  
18406-79**

ОКСТУ 7187

Срок действия **с 01.07.80**  
**до 01.07.90**  
дата введения **с 01.07.82**

в части давления пороховых газов

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Настоящий стандарт распространяется на охотничьи гладкоствольные двуствольные ружья под патроны калибров 12, 16, 20, 28 и 32, предназначенные для стрельбы в условиях промысловой и любительской охоты.

2. Ружья должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и технической документации, утвержденной в установленном порядке.

Дополнительные требования к ружьям, поставляемым на экспорт, оговариваются в заказ-наряде внешнеторговой организации.

3. Масса ружья должна соответствовать значениям, указанным в таблице.

| Калибр | Масса ружья, кг, не более, для группы |     |     | Масса ружья для группы I под патроны повышенной мощности типа «Магnum»; кг, не более (длина патронника 76 мм) |
|--------|---------------------------------------|-----|-----|---|
|        | I                                     | II  | III |   |
| 12     | 3,4                                   | 3,2 | 3,0 | 3,6   |
| 16     | 3,2                                   | 3,0 | 2,8 | 3,4   |
| 20     | 3,1                                   | 2,9 | 2,6 | 3,3   |
| 28     | 3,0                                   | 2,8 | 2,5 | 3,2   |
| 32     | 3,0                                   | 2,8 | 2,5 | 3,2   |

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4. Усилие спуска должно быть от 15 до 25 Н.

**(Измененная редакция, Изм. № 3).**

5. Расстояние от задней поверхности спицы переднего спускового крючка до плоскости, проходящей через линию опоры, находящейся под нижней поверхностью ружья при равновесии его, не должно превышать 160 мм.

**(Измененная редакция, Изм. № 2).**

6. Длина патронника ствола должна быть 65, 70 или 76 мм. Размеры и предельные отклонения устанавливаются в технической документации, утвержденной в установленном порядке на конкретные виды ружей, с учетом их назначения и применяемых патронов.

7. Приклады должны изготавливаться из буковой и березовой древесины по ГОСТ 16424—83, ореха и других материалов, не снижающих качества прикладов. Влажность древесины должна быть от 5 до 10%.

8. Каналы и патронники стволов ружей должны хромироваться. По согласованию с заказчиком разрешается изготовление ружей без хромирования каналов и патронников стволов.

**6—8. (Измененная редакция, Изм. № 1).**

9. Внешнее оформление ружей должно соответствовать образцам, утвержденным в установленном порядке.

**10. (Исключен, Изм. № 1).**

11. Конструкция ружья должна обеспечивать невозможность выстрела при незапертых стволах.

12. Конструкция ружья должна исключать возможность выстрела при свободном падении ружья со взведенными и спущенными (для ружей с наружными курками) курками на деревянный пол с высоты 1,5 м, затылочной частью вниз и плашмя.

**(Измененная редакция, Изм. № 1).**

13. Конструкция ружей должна допускать транспортирование их всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

14. Прилегание задних торцов стволов для ружей со стволами, расположенными в горизонтальной плоскости, и верхних стволов для ружей со стволами, расположенными в вертикальной плоскости, должно быть не менее 50%, при этом контактные пятна должны располагаться по обе стороны оси симметрии стволов. В местах отсутствия контакта допускается зазор не более 0,05 мм.

Этот зазор не должен превышать 0,08 мм до момента, когда будет достигнуто 15000 выстрелов.

**13, 14. (Измененная редакция, Изм. № 3).**

15. Смещение центра боя относительно центра патронника, не должно превышать 0,5 мм, при этом осечки по вине ружья не допускаются.

16. Ружья должны обеспечивать возможность использования патронов, у которых среднее значение максимального эксплуата-

ционного давления пороховых газов, развиваемого в канале ствола, не превышает требований ГОСТ 23746—79.

17. Прочность каждого ружья должна сохраняться после стрельбы испытательными патронами согласно нормам ГОСТ 23746—79, при этом из каждого ствола производится два выстрела патроном, одновременно удовлетворяющим требованиям по средним значениям максимального и промежуточного давлений газов, или три выстрела патронами, из которых два обеспечивают среднее значение максимального, а один — среднее значение промежуточного давлений газов.

15—17. (Измененная редакция, Изм. № 1).

18. Отношение количества пробойки к количеству дробин соответствующих снарядов в наиболее пораженной зоне мишени при стрельбе на дальности 35 м должно быть не менее 40%, для ружей со стволами без дульных сужений — не менее 35%.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

19. Отклонение центра осыпи дробового снаряда в миллиметрах от точки прицеливания на дальности 35 м не должно превышать:

вверх -- 150;

вниз — 50;

вправо — 75;

влево — 75.

20. Механизмы ружья должны безотказно функционировать в процессе воздействия и после воздействия на них пониженной температуры окружающей среды до минус 50°C и повышенной — до плюс 50°C.

21. Нарботка до наступления предельного состояния ружья должна быть не менее 15000 выстрелов. Нарботка для приклада из березовой древесины — не менее 10000 выстрелов.

Критерием предельного состояния ружей в процессе эксплуатации следует считать увеличение зазора между плоскостью коробки и задним торцом стволов для ружей со стволами, расположенными в горизонтальной плоскости, и верхним стволом для ружей со стволами, расположенными в вертикальной плоскости, более 0,1 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

22. В пределах наработки, в объеме 15000 выстрелов, при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями на конкретные модели ружей с двумя спусковыми крючками последовательного действия, допустимое число отказов не должно превышать 0,05%, для ружей с одним или двумя универсальными спусковыми крючками допустимое число отказов не должно превышать 0,1%.

(Введен дополнительно, Изм. № 3).

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.07.79 № 2564
2. Срок проверки — 1989 г.
3. ВЗАМЕН ГОСТ 18406—73
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|--------------|
| ГОСТ 16424—83<br>ГОСТ 23746—79          | 7<br>16, 17  |

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ [сентябрь 1988 г.] с Изменениями 1, 2, 3, утвержденными в мае 1985 г., апреле 1986 г., апреле 1988 г. (ИУС 8—85, 8—86, 7—88)
6. Проверен в 1985 г. Срок действия продлен до 01.07.90 (Постановление Госстандарта СССР от 15.05.85 № 1338)

Изменение № 4 ГОСТ 18406—79 Ружья охотничьи гладкоствольные двуствольные. Общие технические требования

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 27.06.90 № 1897

Дата введения 01.10.90

Пункт 17 дополнить абзацем: «Проверку прочности ружья допускается производить без приклада или с подставным прикладом».

(ИИНС № 10 1990 г.)