

**М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й     С Т А Н Д А Р Т****КРАСИТЕЛИ ОРГАНИЧЕСКИЕ И ПИГМЕНТЫ  
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ****Метод определения удельной электрической  
проводимости водной вытяжки****ГОСТ  
21119.7-75**Organic dyestuffs and inorganic pigments.  
Method for determination of specific  
conductivity of water extractПостановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 28 августа 1975 г. № 2275  
дата введения установлена01.01.77

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 05.12.91 № 1860

Настоящий стандарт распространяется на органические красители (пигменты и лаки) и неорганические пигменты и устанавливает метод определения удельной электрической проводимости водной вытяжки.

Стандарт соответствует международному стандарту ИСО 787-14-73.

**1. АППАРАТУРА, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ**

1.1. Для определения удельной электрической проводимости водной вытяжки применяют: кондуктометр типа ММЗЧ-4 или реохордный мост типа Р-38 (допускается применять другие приборы, измеряющие сопротивление или электрическую проводимость растворов электролитов с погрешностью не более, чем у указанных приборов);

датчики кондуктометрические погружного типа (электролитическая ячейка). Постоянную датчика определяют по инструкции, прилагаемой к комплексу датчиков;

фильтры из фильтровальной бумаги по ГОСТ 12026-76 марки ФНБ, предварительно промытые дистиллированной водой (промывная вода должна иметь удельную электрическую проводимость при 25 °С не более 0,0005 См/м);

воронку фильтрующую ВФ-1-40 ПОР 10 по ГОСТ 25336-82;

воду дистиллированную по ГОСТ 6709-72 с удельной электрической проводимостью при 25 °С не более 0,0005 См/м (воду с более высокой удельной электрической проводимостью подвергают вторичной перегонке);

калий хлористый по ГОСТ 4234-77, х. ч., дважды перекристаллизованный и оплавленный при 800 °С (нормальность раствора выбирают в соответствии с инструкцией, приложенной к датчикам).

**2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ**

2.1. Стеклообразные лабораторные стаканы должны многократно обрабатываться кипящей водой до получения постоянного значения электрической проводимости. Стаканы, используемые для определения удельной электрической проводимости, после других анализов применять не допускается.

2.2. В стакан вместимостью 300 см<sup>3</sup> наливают 180 см<sup>3</sup> воды, нагревают до кипения, вносят 20 г испытуемого продукта, взвешенного с погрешностью не более 0,01 г, и кипятят в течение 1 мин при анализе органических красителей или 5 мин при анализе неорганических пигментов. При кипячении

суспензию помешивают стеклянной палочкой. Затем суспензию охлаждают до 60 °С, переносят в мерную колбу вместимостью 200 см<sup>3</sup> и доводят объем до метки, тщательно перемешивают и дают отстояться. После этого суспензию фильтруют через бумажный фильтр. Первые 25—30 см<sup>3</sup> фильтрата отбрасывают. В случае труднофильтруемых продуктов суспензию фильтруют через фильтрующую воронку или жидкость, отделяют от осадка декантацией или центрифугированием, что должно быть указано в нормативно-технической документации на продукт.

2.3. Перед началом испытания датчик и стакан для измерения вместимостью 100 см<sup>3</sup> дважды промывают дистиллированной водой, удаляют капли воды с электродов фильтровальной бумагой и вновь промывают фильтратом.

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. В помещении, где проводят анализ, не должны проводиться работы с летучими кислотами и щелочами.

3.2. Фильтрат наливают в стакан для измерения, помещают в него датчик таким образом, чтобы уровень жидкости над электродами был не менее 15—20 см<sup>3</sup>. Для удаления пузырьков воздуха датчик двигают вверх—вниз, затем измеряют сопротивление раствора при 25 °С не менее трех раз и вычисляют средний результат.

### 4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Удельную электрическую проводимость ( $\sigma$ ) в См/м вычисляют по формуле

$$\sigma = \frac{1}{R} \cdot K,$$

где  $R$  — сопротивление водной вытяжки, Ом;

$\frac{1}{R}$  — электрическая проводимость водной вытяжки, См;

$K$  — постоянная датчика, определяемая по раствору хлористого калия с известной электрической проводимостью, м<sup>-1</sup>.

4.2. За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать значений, указанных в табл. 1.

Таблица 1

Удельная электрическая проводимость, См/м	Допускаемое расхождение между результатами параллельных измерений, См/м
До 0,01	0,004
Св. 0,01 » 0,05	0,008
» 0,05 » 0,1	0,040
» 0,1	0,070

4.3. Удельное электрическое сопротивление ( $\rho$ ) в Ом·м вычисляют по формуле

$$\rho = \frac{R}{K}.$$

4.4. За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать значений, указанных в табл. 2.

Таблица 2

Удельное электрическое сопротивление, Ом·м	Допускаемое расхождение между результатами параллельных измерений, Ом·м
До 10	2
Св. 10 » 20	4
» 20 » 100	6
» 100	12