



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**ШКУРЫ РЫСИ И ДИКИХ КОШЕК
ВЫДЕЛАННЫЕ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 12056—66

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

**ШКУРЫ РЫСИ И ДИКИХ КОШЕК
ВЫДЕЛАННЫЕ****Технические условия**Dressed skins of lynx and wild cats.
Specifications**ГОСТ
12056-66***

ОКП 89 1783, 89 1770

Утвержден Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР 25 мая 1966 г. Срок введения установлен**с 01.01.67****Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 08.09.86 № 2620
срок действия продлен****до 01.01.92****Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на выделанные шкуры рыси некрашенные и шкуры диких кошек (каракал, камышовый, лесной, степной, амурской, манул) некрашенные и крашенные.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1а. Шкуры рыси и диких кошек должны быть выделаны в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологии, утвержденной в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.1. Шкуры характеризуются следующими признаками:

рыси — волосяной покров высокий, густой, мягкий или низкий грубоватый; окраска варьирует от пепельно-голубой до темно-серой, от красноватой до красно-рыжей без рисунка или с резко выраженным рисунком из темных пятен;

дикой кошки каракал (каракал) — волосяной покров низкий, матовый, с редкой грубой остью песочно-рыжей окраски; черево белое, на концах ушей черные кисточки;

дикой камышовый кошки — волосяной покров высокий, грубый, с длинной частой остью рыже-серо-ватой окраски; пух серый, на концах ушей небольшие черные кисточки;

Издание официальное**Перепечатка воспрещена**

* Переиздание (сентябрь 1988 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, утвержденными в июне 1976 г., июле 1981 г., сентябре 1986 г. (ИУС 8-76, 10-81, 11-86)

© Издательство стандартов, 1989

дикой лесной кошки — волосяной покров высокий, мягкий, с частой длинной остью серой или серо-песочной окраски, с темными пятнами или темной полосой по хребту; пух темно-голубой; хвост с темными кольцами;

дикой степной кошки — волосяной покров низкий, густой, мягкий; окраска серая с серо-желтым оттенком, с рисунком из темных пятен на хребте или с темными продольными или поперечными полосами по всей площади шкуры; пух голубой; хвост с редкими черными кольцами;

дикой амурской кошки — волосяной покров высокий, густой, мягкий; окраска рыжевато-красная с рисунком из темных пятен на хребте, черво желто-белое с ржавыми пятнами;

дикой кошки манул — волосяной покров рослый, густой с длинной остью. У шкур дикой кошки Северного края окраска рыжевато-дымчато-серая без рисунка или с рисунком из неясно выраженных темных поперечных полос на хребтовой части с продольной темной полосой по хребту; пух светло-голубой, хвост с темными полосами. У шкур диких кошек Южного края окраска рыжевато-красная с неясно выраженным рисунком из темных поперечных полос; пух светло-рыжеватый.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.2. Шкуры подразделяются:

по размерам — на крупные, средние и мелкие;

по сортам — на первый, второй и третий;

по порокам — на группы: первая, вторая, третья, четвертая;

кроме того, шкуры рыси подразделяются:

по окраске волосяного покрова — на пепельно-голубые, темно-серые, красноводые и красно-рыжие;

по группам мягкости волосяного покрова — на первую и вторую.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.3. Шкуры должны быть выделаны трубкой или пластом с ровным разрезом посередине черева, с сохранением меха головы, лап и хвоста и симметрично расправлены.

1.4. Кожевая ткань должна быть мягкой, чистой, без прострочки.

1.5. Волосяной покров должен быть рассыпчатым, хорошо прочесанным, очищенным от жира, пыли, опилок и других посторонних веществ, а у крашенных шкур — равномерно окрашенным без пятен и непрокрашенных мест.

1.6. Разрывы, дыры, плешины, вытертые места должны быть вычищены без нарушения симметричности шкур. Вставки и приставки должны быть подобраны в соответствии с качеством и окраской волосяного покрова и не должны выделяться на общем фоне шкуры. Швы должны быть преимущественно продольными. Шкуры, направляемые на промышленную переработку, могут не

вычиниваться, за исключением шкур с разрывами, которые должны быть зашиты.

1.7. Швы должны быть выполнены прочными хлопчатобумажными нитками № 60 по ГОСТ 6309—87 без захвата волоса в шов, без пропусков и просечек, с частотой стежков 20—25 на 5 см длины шва, хорошо разглажены; высота их не должна превышать 1,5 мм; со стороны волосяного покрова швы не должны быть заметны.

1.8. По физическим и химическим показателям шкуры должны соответствовать нормам, указанным в табл. 1. Таблица 1

Наименование показателя	Норма
Массовая доля влаги в кожной ткани в момент отбора проб, %, не более	14,0
Температура сваривания кожной ткани, °С, не ниже	60,0
рН водной вытяжки кожной ткани, не менее	3,5
Устойчивость окраски волосяного покрова крашенных шкур к сухому трению по шкале серых эталонов, баллы, не менее:	
в черный цвет	3
в другие цвета	4

1.7—1.8. (Измененная редакция, Изм. № 2).

1.9. Окраска волосяного покрова шкур рыси должна соответствовать требованиям, указанным в табл. 2.

Таблица 2

Окраска	Описание окраски волосяного покрова шкур
Пепельно-голубая	На хребте и боках пепельно-голубая. Ость темно-серая с белыми концами. Пух серо-голубой у основания и светло-песочный на концах. Черве белое без рисунка или с рисунком из темных пятен. Шкуры такой же окраски, но с ярко выраженным рисунком на хребте и черве.
Темно-серая	Темная на хребте и пепельная на боках. Остевые волосы серой окраски. Пух серый у основания и песочной окраски на концах. Шкуры такой же окраски, но с рисунком из темных пятен.
Красноводая	Палевая или светло-рыжевато-серая на хребте и светло-серая на боках. Пух серый у основания и красно-песочный на концах. Черве белое без рисунка или с рисунком из темных пятен. Шкуры такой же окраски, но с ярко выраженным рисунком из темных пятен на хребте и черве.
Красно-рыжая	Красно-рыжая на хребте, более светлая на боках. Остевые волосы с ярко-рыжими концами. Пух рыжий. Черве белое с легким желтоватым оттенком без рисунка или с рисунком из темных пятен. Шкуры такой же окраски, но с ярко выраженным рисунком из темных пятен на хребте и черве.

1.10. По группам мягкости волосяного покрова шкуры: рыси должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 3.

Таблица 3

Группы мягкости	Описание волосяного покрова
Первая	Высокий, густой, мягкий
Вторая	Низкий, редкий, грубоватый

1.11. Размеры шкур в квадратных дециметрах должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 4.

Таблица 4

Размер шкур	Рыси	Диких кошек	
		караклак (каракал) и камышовый	других видов
Крупный	Более 36,0	Более 24,0	Более 17,0
Средний	Более 25,0	Более 14,0	Более 11,0
Мелкий	до 36,0	до 24,0	до 17,0
	До 25,0	До 14,0	До 11,0

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.12. По сортам шкуры должны соответствовать требованиям, указанным в табл. 5.

Таблица 5

Сорта	Описание волосяного покрова
Первый	Полноволосый, с высокой частой остью и густым пухом
Второй	Менее полноволосый, с недостаточно развитыми остью и пухом
Третий	Полуволосый, с низкими остью и пухом

1.13. В зависимости от наличия пороков шкуры подразделяют на группы в соответствии с требованиями, указанными в табл. 6.

Таблица 6

Наименования пороков	Группы пороков			
	Первая	Вторая	Третья	Четвертая
Общая длина швов, кратная длине шкуры	До 0,5	0,51—1,0	1,1—1,75	1,76—2,50
Дыры, плешины, вытертые места в общей совокупности, в % к площади шкуры	До 0,5	0,51—2,0	2,1—4,0	4,1—8,0
Обнажение волосяных луковиц (прострочка), в % к площади шкуры	До 1,0 (только для шкур диких кошек)	1,1—5,0	5,1—10,0	10,1—20,0
Признаки линьки	Не допускаются	Не допускаются	Полноволосые со слегка поредшим и потертым волосяным покровом на боках и шейной части	Волосяной покров сильно поредший и со значительной потертойстью на огулке, боках и шейной части
Недостача частей шкуры	Не допускаются	Меха головы	Меха головы и шеи, вырезанное червею	—

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.14. На шкурах не допускается более одного порока данной группы.

При совокупности пороков разных групп не допускается:

на шкурах группы «вторая» — более двух-трех пороков группы «первая»;

на шкурах группы «третья» — более двух пороков группы «вторая» или одного порока группы «вторая» и двух пороков группы «первая»;

на шкурах группы «четвертая» — более двух пороков группы «третья» или одного порока группы «третья» и двух пороков группы «вторая» или трех пороков группы «вторая».

(Измененная редакция, Изм. № 2).

1.15. Размер пороков определяют путем вписывания их в площадь наименьшего прямоугольника.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

1.16. (Исключен, Изм. № 2).

1.17. Оценку качества шкуры рыси и диких кошек производят в соответствии с приложением.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

1.18—1.20. (Исключены, Изм. № 3).

2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

2.1. Правила приемки шкур и методы отбора образцов — по ГОСТ 9209—77.

2.2. Определение массовой доли влаги — по ГОСТ 938.1—67.

2.3. Определение температуры сваривания — по ГОСТ 17632—72.

2.4. Определение рН водной вытяжки — по ГОСТ 22829—77.

2.5. Определение устойчивости окраски волосяного покрова к сухому трению — по ГОСТ 9210—77.

2.1—2.5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

2.6. Площадь шкуры определяют умножением результатов измерений ее длины от середины междуглазья до основания хвоста на ширину, измеряемую посередине шкуры, у шкур, выделанных трубкой, — на двойную ширину. Результат округляют до 1 дм².

Измерения производят миллиметровой линейкой.

(Измененная редакция, Изм. № 2, 3).

3. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение — по ГОСТ 19878—74 со следующим дополнением: на кожаной ткани каждой шкуры должны быть нанесены условные цифровые обозначения характеристик качества:

а) По сортам

Первый — 1

Второй — 2

Третий — 3

б) По окраске

(для шкур рыси)

Пепельно-голубая — 1

Темно-серая — 2

Красноводая — 3

Красно-рыжая — 4

в) По группам мягкости

(для шкур рыси)

Первая — 1

Вторая — 2

г) По группам пороков

Первая — 1

Вторая — 2

Третья — 3

Четвертая — 4

д) По размерам

Крупный — 1

Средний — 2

Мелкий — 3

Сокращенные обозначения проставляют в следующем порядке. На шкурах рыси первая цифра указывает сорт, вторая — окраску, третья — группу мягкости, четвертая — группу пороков, пятая — размер. На шкурах диких кошек первая цифра указывает сорт, вторая — группу пороков, третья — размер.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3.2—3.6. (Исключены, Изм. № 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ШКУР РЫСИ И ДИКИХ КОШЕК ВЫДЕЛАННЫХ В ПРОЦЕНТАХ

По сортам (к стоимости шкур первого сорта):	По размерам (к стоимости шкур крупного размера):	По группам пороков (в стоимости нормаль- ных шкур):
Первый — 100	Крупный — 100	Первая — 100
Второй — 75	Средний — 75	Вторая — 90
Третий — 50	Мелкий — 50	Третья — 80
		Четвертая — 55

Шкуры, не соответствующие требованиям, указанным в табл. 5, шкуры с порками, превышающими установленный размер порока четвертой группы, шкуры детенышей с пухлявым волосяным покровом, а также поврежденные молью относят к нестандартным и сдают по соглашению сторон с зачетом не более 25% от стоимости шкур первого сорта крупного размера.

Скидка от зачета по качеству в процентах для шкур рыси: за отсутствие одной лапы — 2; за пятна желтизны волосяного покрова — на череве — 10.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редактор *А. А. Зимовнова*
Технический редактор *Э. В. Митяй*
Корректор *Г. И. Чуйко*

Сдано в наб. 15.12.88 Подп. в печ. 10.03.89 0,5 усл. и. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,44 уч.-изд. л.
Тираж 5000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопрессненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Даряус и Гирено, 39. Зак. 3364.

Изменение № 4 ГОСТ 12056—66 Шкуры рыси и диких кошек выделанные. Технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29.12.90 № 3482

Дата введения 01.04.91

Пункт 1.7 изложить в новой редакции: «1.7. Швы должны быть хорошо расправленными и незаметными со стороны волосяного покрова. Высота шва не должна превышать 1,5 мм».

(Продолжение см. с. 340)

(Продолжение изменения к ГОСТ 12056—66)

Приложение. Заменить слова: «к стоимости» на «к оценке качества», «в стоимости нормальных шкур» на «к оценке качества шкур группы первая», «с зачетом не более 25 % от стоимости» на «с оценкой не более 25 % от качества», «от зачета по качеству» на «от оценки качества».

(ИУС № 4 1991 г.)