



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ПОЛОТНА И ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ
ГАРДИННО-ТЮЛЕВЫЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОРТНОСТИ

ГОСТ 20823—90

Издание официальное

20 коп. БЗ 5—90/345

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

**ПОЛОТНА И ИЗДЕЛИЯ ШТУЧНЫЕ
ГАРДИННО-ТЮЛЕВЫЕ**

Определение сортности

Curtain-lace linens and piece articles.
Determination of grade

ГОСТ

20823—90

ОКП 81 5500

Срок действия с 01.07.91
до 01.07.96

Настоящий стандарт распространяется на гардинно-тюлевые метражные полотна и штучные изделия, изготовленные из них или выработанные на вязальном оборудовании, и устанавливает определение их сортности.

Стандарт не распространяется на кружевные полотна, кружева, гипюр, шитье.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полотна и изделия по внешнему виду должны соответствовать образцу (этalonу) по ГОСТ 15.007.

1.2. Для оценки качества метражные полотна и штучные изделия подразделяют на 6 групп в зависимости от их вида и назначения:

1 — тюлевые основовязанные полотна хлопчатобумажные и синтетические;

2 — гардинные основовязанные полотна; в том числе жаккардовые и с набивным рисунком;

3 — гардинные уточновязанные полотна и полотна с гардинно-вязальных машин;

4 — занавески, шторы и комплекты штор, изготовленные из всех видов гардинных и тюлевых полотен, в том числе и вышитые;

5 — вышитые штучные изделия из тюлевых полотен (кроме штор), фата, накидки, покрывала и др.;

6 — прочие штучные изделия (шарфы, шали, салфетки, скатерти, покрывала и др.), изготовленные из гардинных полотен или выработанные на вязальном оборудовании.

2. ОЦЕНКА ПОЛОТЕН И ИЗДЕЛИЯ ПО НАЛИЧИЮ Пороков внешнего вида

2.1. Пороки определяют просмотром метражного полотна с лицевой стороны на наклонной поверхности или на браковочном столе в расправленном виде без натяжения.

2.2. Пороки штучных изделий подразделяют на пороки внешнего вида полотна и производственно-швейные пороки.

2.3. Пороки внешнего вида метражных полотен подразделяют на местные, расположенные на ограниченном участке, и распространенные по всему полотну.

Степень выраженности распространенных пороков определяют по образцам, согласованным с основным потребителем.

2.4. В зависимости от размеров и количества пороков на полотне и изделия гардинно-тюлевые устанавливают два сорта: 1-й и 2-й.

2.5. Суммарное количество местных пороков внешнего вида для первого и второго сортов гардинно-тюлевого полотна должно быть не более указанного в табл. 1, а штучных изделий — в табл. 2.

Таблица 1

| Номер группы, вид полотна | Ширина полотна, см | Количество пороков на условную длину 10 м для | |
|------------------------------|-----------------------|--|------------|
| | | 1-го сорта | 2-го сорта |
| 1 Синтетическое | До 100 включ. | 2 | 3 |
| | Св. 100 до 150 включ. | 2 | 3 |
| | > 150 > 200 > | 3 | 4 |
| | Св. 200 | 4 | 5 |
| Хлопчатобу- мажное | До 100 включ. | 2 | 3 |
| | Св. 100 до 150 включ. | 3 | 4 |
| | > 150 > 200 > | 4 | 5 |
| | Св. 200 | 5 | 6 |
| 2 | До 100 включ. | 2 | 3 |
| | Св. 100 до 150 включ. | 3 | 4 |
| | > 150 > 200 > | 4 | 5 |
| | Св. 200 | 5 | 6 |
| 3 | До 100 включ. | 2 | 3 |
| | Св. 100 до 150 включ. | 3 | 4 |
| | > 150 > 200 > | 3 | 4 |
| | Св. 200 | 4 | 5 |

Таблица 2

| Номер группы | Площадь штучного изделия, м ² | Количество пороков для | |
|--------------|--|------------------------|------------|
| | | 1-го сорта | 2-го сорта |
| 4 | До 4 включ. | 2 | 3 |
| | Св. 4,0 до 5,4 включ. | 3 | 4 |
| | Св. 5,4 | 4 | 5 |
| 5 | До 0,7 включ. | 1 | 2 |
| | Св. 0,7 до 1,2 включ. | 1 | 3 |
| | » 1,2 » 2,5 » | 2 | 4 |
| | Св. 2,5 | 3 | 5 |
| 6 | До 1,2 включ. | 1 | 2 |
| | Св. 1,2 | 2 | 3 |

Суммарное количество распространенных пороков допускается не более одного из перечисленных в табл. 3, а производственно-швейных пороков — не более одного для первого сорта и не более двух — для второго сорта.

2.6. Размер порока внешнего вида, имеющего линейные измерения, определяют по наибольшей его протяженности.

2.7. Пороки, не предусмотренные настоящим стандартом, приравнивают в отношении их оценки к аналогичным.

2.8. В готовых полотнах и гардинно-тюлевых изделиях не допускаются следующие пороки: дыры, близны, заделка порока в три нити, рваные кромки, незаделанные и незакрепленные концы нитей в швах.

2.9. Оценку местных, распространенных и производственно-швейных пороков проводят в соответствии с требованиями табл. 3.

2.10. Оценку пороков проводят на условной длине 10 м метражного полотна или на каждом штучном изделии.

2.11. Пороки метражного полотна, превышающие размеры пороков, указанных в табл. 3 или перечисленные в п. 2.8, подлежат вырезу.

2.12. Допускается выпускать для промышленной переработки метражные тюлевые и гардинные полотна с условными вырезами без фактических размеров.

2.13. В кусках с условными вырезами пороки в начале и в конце должны отмечаться у края полотна цветными метками или клеймом «В» (условный вырез). При размере порока до 2 см вместо условного выреза делают условный разрез по пороку и отмечают цветной меткой или клеймом «Р» (условный разрез).

Таблица 3

| Наименование порока | Размер или количество пороков для метражных полотен | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| | Вид полотна | Группа 1 | | | Группа 2 | | |
| | | 1-го сорта | 2-го сорта | 3-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 3-го сорта |
| 1. Поперечная разреженная или утолщенная полоса 2. Заметная заделка порока в 1-2 нити, см 3. Пятна масляные, разн. до 1 см ² , в общей сложности, см ² 4. Штрихи масляные, грязные в общей сложности, см 5. Утолщения в утолщениях от неровности нитей и пряжи по толщине, обрыва отдельных волокон или одной нити, в общей сложности, см 6. Отличающаяся по натяжению узорная нить, (плетение, слабина), см в общей сложности | Все виды | Малоаметная | Заметная | Местные пороки | | | |
| | Все виды | 10 | 20 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| | Все виды | Не допускаются | Не допускаются | 5 | Не допускаются | 10 | 12 |
| | Хлопчатобумажное | Не допускаются | 40 | 15 | Не допускаются | 3 | 4 |
| | Синтетическое | 25 | 50 | 30 | Не допускаются | Малоаметное | Малоаметное |
| | Синтетическое | 15 | 30 | 15 | Не допускаются | 30 | 30 |
| Все полотна, кроме гладких (без р. сунка) | — | — | — | Малоаметная* | Заметная | Заметная | |

Продолжение табл. 3

| Наименование порока | Размер или количество пороков для штучных изделий | | | | | |
|---|--|-------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | Группа | | | | | |
| | 4 | | 5 | | 6 | |
| Вид изделия | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта |
| Местные пороки | | | | | | |
| 1. Поперечная разрезная или углубленная полоса | 1 | 2 | 1 | Заметная | Не допускается | 1 |
| 2. Заметная заделка порока в 1—2 виты, см | 3 | 5 | 2 | Малоаметная | 2 | 5 |
| 3. Пятна масляные, грязные до 1 см ² , в общей сложности, см ² | Не допускаются | 2 | Не допускаются | Не допускаются | Не допускаются | 1 |
| 4. Штрихи масляные, грязные в общей сложности, см | Не допускаются | Малоаметное | Не допускаются | Малоаметное | Не допускаются | 5 |
| 5. Утолщения и утончения от неровности витей и пряжи по толщине, обрывы отдельных волокон или одной нити, в общей сложности, см | 15 | 30 | 5 | 10 | 3 | 5 |
| 6. Отглаживаемая по натяжению узорная нить (петляние, слабная), см в общей сложности | Малоаметная* | Заметная | — | — | Малоаметная* | Заметная |

Размер или количество пороков для
метражных полотен

| Наименование порока | Вид полотна | Группа | | | | | |
|--|---|----------------|------------|---------------------|---------------|----------------|--------------|
| | | 1 | | 2 | | 3 | |
| | | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта |
| 7. Затылка длиной до 3 см, см в общей сложности | Жаккардовое и основное вязаные полотна | — | — | Малозаметная | 50 | — | — |
| 8. Сбитый рисунок — недоработка в: 1—2 3—5 клеток | Все полотна кроме гладких (без рисунка) | — | — | 5 Не допускается | 10 5 | 2 | 5 3 |
| 9. Отсутствующая узловая нить | Все полотна, кроме гладких (без рисунка) | — | — | Не допускается | Допускается* | Не допускается | Допускается* |
| 10. Сброс одной петли, лопанцы до 5 мм, случаев | Хлопчатобумажное | Не допускается | 10 | Не допускается | 10 | Не допускается | 10 |
| 11. Ворсистость, расщепление нити на полотне | Сыплетчатое Все полотна, кроме уточных вязаных | Малозаметная | Заметная | Малозаметная | 5 Заметная | — | — |
| 12. Пропуск петля в сетке вразброс по полотну (столбик), случаев | Все полотна, кроме тельных | — | — | Не допускается | 4 | Не допускается | 4 |

Продолжение табл. 3

| Наименование порока | Размер или количество пороков для штучных изделий | | | | | |
|---|--|----------------|----------------|----------------|------------|--------------------------------|
| | Вид изделия | Группа | | | | |
| | | 4 | | 5 | | 6 |
| | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта |
| 7. Затыжка длиной до 3 см, см в общей сложности | Крупные | | | | | |
| | Мелкие | Малозаметная | 50 | — | — | Малозаметная 30 10 |
| 8. Сбитый рисунок — недоработка в: 1—2 3—5 клесток | Все виды, кроме вышитых | 2 | 5 | — | — | 1 |
| | Все виды, кроме вышитых | Не допускается | 3 | — | — | Не допускается 1 |
| 9. Отсутствующая узорная нить | Не допускается | Не допускается | Допускается* | — | — | Не допускается Допускается* |
| | Не допускается | Не допускается | Не допускается | Не допускается | — | — |
| 10. Сброс одной петли, лопаны до 5 мм, случаев | Хлопчатобумажные | Не допускается | 10 | — | — | — |
| | Синтетические | Не допускается | 5 | — | — | — |
| 11. Ворсистость, рас- цепление нити на полотно | Шторы, занавески | Малозаметная | Заметная | — | — | — |
| | Все виды, кроме вышитых | Не допускается | 2 | — | — | Не допускается 1 |
| 12. Пропуск петли в сетке вразброс по полотну (столбики), случаев | | | | | | |

Размер или количество пороков для
метражных волокон

| Наименование порока | Группа | | | | | |
|---|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | 1 | | 2 | | 3 | |
| | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта |
| Вид полотна | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта |
| 13. Следы от игл на расстоянии 1—2 см от кромки | Не допускаются | Допускаются | Не допускаются | Допускаются | Не допускаются | Допускаются |
| 14. Пороки набивки и крашения: сдвиг рисунка (растраф), належки, непрочечатанный рисунок, расплыв краски, мелкие пятна и брызги, разное расстояние от рисунка до кромки | — | — | Малозаметные* | Заметные | Малозаметные* | Заметные |
| 15. Перекос, % | 20 | 3,5 | Распространенные пороки | | | |
| 16. Продольная полосатость | Малозаметная | Заметная | Малозаметная | Заметная | Малозаметная | Заметная |
| 17. Разнооттеночность | Малозаметная* | Заметная | Малозаметная* | Заметная | Малозаметная* | Заметная |
| 18. Не полностью вышитые элементы рисунка | Производственные пороки | | | | | |
| 19. Следы перепада рисунка | — | — | — | — | — | — |

| Наименование порока | Размер или количество пороков для штуковых изделий | | | | | | |
|---|---|------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|------------|
| | Вид изделия | Группа | | | | 1-го сорта | 2-го сорта |
| | | 4 | | 5 | | | |
| | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | |
| 13. Следы от игл на расстоянии 1—2 см от кромок | Не допускаются | Допускаются | — | — | — | — | |
| 14. Пороки набивки и крашения: сдвиг рисунка (растраф), належки, непропечатанный рисунок, расплыв краски, мелкие пятна и брызги, разное расстояние от рисунка до кромок | Малозаметные* | Заметные | — | — | — | — | |
| 15. Перекос, % | 3,0 | 4,0 | Распространенные пороки | | | | |
| 16. Продольная полость | — | — | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 4,0 | |
| 17. Разнооттеночность | Малозаметная* | Заметная | — | — | — | — | |
| 18. Неполностью вышитые элементы рисунка | Не допускаются | Допускаются** | Производственные пороки | | | | |
| 19. Следы перевода рисунка | Не допускаются | Допускаются бозаметные | Не допускаются | Допускаются бозаметные | — | — | |

| Наименование порока | Размер или количество пороков для метrajных полотен | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|
| | Вид полотна | Группа | | | | | 3 |
| | | 1 | | 2 | | 3 | |
| | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | | 2-го сорта |
| 20. Стянутый узор в вышивке | — | — | — | — | — | — | — |
| 21. Искривление шва при соединении деталей и подшивания края, см | — | — | — | — | — | — | — |
| 22. Несимметричность продольного рисунка в парных деталях, см | — | — | — | — | — | — | — |
| 23. Отклонение от размеров парных деталей (по длине и ширине), % | — | — | — | — | — | — | — |

| Наименование порока | Размер или количество пороков для штучных изделий | | | | | | |
|--|--|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|------------|
| | Вид изделия | Группа | | | | 1-го сорта | 2-го сорта |
| | | 4 | | 5 | | | |
| | | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта |
| 20. Стянутый узор в вышивке | Вышитые изделия Шторы и занавески | Не допускается | Малоаметный | Не допускается | Малоаметный | — | — |
| 21. Искривление шва при соединении деталей в подшивании края, см | | До 0,5 | Св. 0,5 до 1,0 | — | — | — | — |
| 22. Несимметричность продольного рисунка в парных деталях, см | | До 3,0 | Св. 3,0 до 4,5 | — | — | — | — |
| 23. Отклонение от размеров парных деталей (по длине и ширине), % | Шторы и занавески | До 2,0 | Св. 2,0 до 3,0 | — | — | — | — |

* Не ухудшающая внешний эстетический вид полотна или изделия.
 ** Допускается вариантное исполнение отдельных элементов вышивки при условии сохранения качества исполнения.

Примечания:

1. Пороки кромки, не ухудшающие внешний вид полотна (след от иглы, петлястость, заработанная нить, затяжки), не учитываются.
2. Пороки печати и крашения устанавливаются с 01.07.93.
3. В вышитых изделиях 2-го сорта допускается заделка порока способом вышивки, не ухудшающим внешнего вида изделия.
4. Крупными штучными изделиями считаются изделия размером более 1,2 м², мелкими — до 1,2 м².

При условных вырезах количество отрезов в куске не должно превышать указанного в табл. 4.

Таблица 4

| Наименование полотна | Длина наименьшего отреза в куске, м, не менее | | Допускаемое количество отрезов в куске, не более | |
|--------------------------|---|------------|--|------------|
| | 1-го сорта | 2-го сорта | 1-го сорта | 2-го сорта |
| Полотно тюлевое шириной: | | | | |
| до 200 см | 3 | 3 | 2 | 3 |
| св. 200 см | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Полотно гардинное | 2,5 | 2 | 3 | 4 |

Длину условных вырезов в общую меру длины куска не включают.

2.14. Допускаемое количество отрезов гардинно-тюлевого полотна на длину куска 20 м и длина наименьшего отреза в куске должны соответствовать указанным в табл. 4.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. **РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН** Госкомлегпромом при Госплане СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

М. Г. Деханова, канд. техн. наук; В. М. Сосипатров, канд. техн. наук (руководитель темы); И. И. Ельцова

2. **УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.06.90 № 1981
3. Периодичность проверки — 5 лет
Срок первой проверки — 1994 г.
4. **ВЗАМЕН** ГОСТ 20823—75
5. **ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
|---|--------------|
| ГОСТ 15.007—88 | 1.1 |

Редактор *Т. П. Шашина*
Технический редактор *В. Н. Прусакова*
Корректор *М. С. Кабацова*

Сдано в наб. 02.06.90 Подп. в печ. 08.10.90 1,0 усл. печ. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,88 уч.-изд. л.
Тир. 8000 Цена 20 к.

Орден «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2105