
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
34035—
2016

**УПАКОВКА СТЕКЛЯННАЯ.
БОЙ ДЛЯ СТЕКЛОВАРЕНИЯ**

Общие технические условия

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2019

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт-Стандарт» (ООО «Эксперт-Стандарт»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 074 «Стеклопосуда и посуда»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 19 декабря 2016 г. № 94-п)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	GE	Грузстандарт
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 сентября 2017 г. № 1031-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 34035—2016 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2018 г.

5 Настоящий стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 52233—2004*

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Март 2019 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

* Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 7 сентября 2017 г. № 1031-ст ГОСТ Р 52233—2004 отменен с 1 июня 2018 г.

© Стандартиформ, оформление, 2017, 2019



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Технические требования	2
5 Правила приемки	3
6 Методы контроля	3
7 Транспортирование и хранение	5

Поправка к ГОСТ 34035—2016 Упаковка стеклянная. Бой для стекловарения. Общие технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Туркмения	ТМ	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 1 2021 г.)

УПАКОВКА СТЕКЛЯННАЯ. БОЙ ДЛЯ СТЕКЛОВАРЕНИЯ**Общие технические условия**

Glass package. Cullet for glassmaking. General specifications

Дата введения — 2018—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на стеклянный бой для стекловарения, собираемый и поставляемый внутри страны, а также поставляемый по импорту, с целью использования в качестве сырья для производства стеклянной упаковки.

Стандарт не распространяется на стеклянный бой, содержащий в своем составе оксиды бора, бария, свинца, стронция, фосфора, а также на стеклянный бой из декорированных, глушеных, окрашенных в массу (кроме коричневого и зеленого), закристаллизованных стекол и изделий из них.

Стандарт устанавливает требования к качеству, правилам приемки, методам контроля, транспортированию и хранению стеклянного боя для стекловарения.

Допускается использовать стеклянный бой для других целей.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ OIML R 76-1—2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания

ГОСТ 3306—88 Сетки с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки. Технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применен следующий термин с соответствующим определением:

3.1 стеклянный бой для стекловарения: Бой стекла, образующийся в основном при производстве и использовании стеклянной упаковки и листового стекла.

4 Технические требования

4.1 Характеристики

4.1.1 Стекланный бой должен соответствовать требованиям настоящего стандарта.

Допускается поставлять стекланный бой с характеристиками, отличающимися от требований настоящего стандарта, по согласованию с потребителем по договорам (контрактам) на поставку.

4.1.2 Стекланный бой подразделяют на 1-й и 2-й сорта.

4.1.3 Стекланный бой подразделяют визуально по цвету, согласно таблице 1.

Таблица 1

Условное обозначение стекланныго боя	Цвет стекланныго боя
БС	Бесцветный (полубелый)
ЗС	Зеленый
КС	Коричневый

4.1.4 В поставляемой партии стекланныго боя допускается содержание боя других цветов в количестве, указанном в таблице 2.

Таблица 2

Цвет основного стекланныго боя	Цвет стекланныго боя другого цвета	1-й сорт не более, %	2-й сорт не более, %
Бесцветный (полубелый)	КС + ЗС	0,5	4,0
Зеленый-1	БС	10,0	20,0
Зеленый-2	КС	5,0	10,0
Коричневый	БС + ЗС	5,0	10,0

4.1.5 Размеры кусков стекланныго боя для стекловарения 1-го сорта должны быть от 10 до 50 мм. Допускается содержание в партии боя 1-го сорта кусков размером более 50 мм не более 5 %, размером менее 10 мм — не более 1 %.

Размеры кусков боя 2-го сорта не нормируют, масса отдельных кусков боя не должна быть более 2 кг.

4.1.6 Допускаемое количество примесей в партии стекланныго боя приведено в таблице 3.

Таблица 3

Группа примесей	Наименование примесей	Допускаемое количество примесей в стекланным бое, %	
		1-го сорта	2-го сорта
1	Триплекс, опаловое стекло, стекло, армированное металлической сеткой; автомобильные стекла с пленкой, стеклокерамика, металлические предметы и пробки, тугоплавкие стекла, зеркала, керамика, фарфор, шлак, уголь, кирпич, камень, щебень, бетон, асфальт, куски керамзита, резина, пластик	Не допускаются	Не более 2
2	Корковые пробки, бумага, этикетки и другие органические примеси	Не более 0,5	Не более 10
3	Песок, глина и другие нерастворимые примеси.	Не более 0,2	Не более 5

Обозначение стекланныго боя при заказе партии должно содержать:

- условное обозначение боя по цвету;
- сорт боя;
- обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения бесцветного (полубелого) боя 1-го сорта:

БС-1. ГОСТ 34035—2016

5 Правила приемки

5.1 Стекланный бой поставляют партиями.

5.2 Партией считают количество стекланныго боя одного цвета (таблица 1) и одного сорта (таблицы 2, 3). Партия должна сопровождаться документом содержащим:

- наименование страны и организации, поставляющей бой;
- юридический или фактический адреса организации, поставляющей бой;
- условное обозначение боя для стекловарения с указанием количества примесей;
- массу партии;
- дату отгрузки.

В сопроводительном документе допускается другая информация, подтверждающая качество стекланныго боя.

5.3 Для контроля качества стекланныго боя на соответствие требованиям настоящего стандарта, от партии произвольно из разных мест отбирают объединенную пробу в количестве 5 %, но не менее 20 кг. Допускается по согласованию с заказчиком отбирать пробу стекланныго боя в меньшем количестве, но позволяющую получить объективные результаты контроля качества.

5.4 Партию стекланныго боя считают соответствующей требованиям настоящего стандарта, если объединенная проба удовлетворяет требованиям настоящего стандарта по показателям 4.1.2—4.1.6.

5.5 При несоответствии результатов контроля требованиям настоящего стандарта хотя бы по одному из показателей проводят повторный контроль по этому же показателю на удвоенном количестве стекланныго боя, взятого от той же партии.

Результаты повторного контроля распространяются на всю партию.

6 Методы контроля

6.1 Методы отбора и подготовки проб

6.1.1 Точечные пробы стекланныго боя отбирают совком или лопатой из каждой транспортной единицы (вагон, машина и т. п.) в четырех углах и не менее чем в двух точках по любой диагонали с любой глубины.

6.1.2 Все отобранные точечные пробы стекланныго боя объединяют в одну пробу, перемешивают и проводят контроль на соответствие требованиям настоящего стандарта.

6.2 Контроль требований 4.1.2—4.1.6

6.2.1 Приборы и приспособления:

- весы неавтоматического действия среднего класса точности по ГОСТ OIML R 76-1 с максимальной нагрузкой не более 100 кг;
- сита с сетками № 50 и № 10 по ГОСТ 3306.

6.2.2 Проведение контроля по определению качества и количества примесей в стекланным бое. Объединенную пробу P взвешивают, отбирают примеси боя другого цвета. Оставшийся стекланный бой еще раз взвешивают.

Количество стекланныго боя другого цвета X_1 , %, вычисляют по формуле

$$X_1 = \frac{P - P_1}{P} 100, \quad (1)$$

где P — масса стекланныго боя объединенной пробы, кг;

P_1 — масса стекланныго боя без примесей боя другого цвета, кг.

6.2.3 Из оставшейся пробы стекланныго боя без примесей другого цвета P_1 отбирают примеси группы 1 по 4.1.6 (P_2), оставшуюся пробу стекланныго боя (X_2), еще раз взвешивают.

Количество примесей группы 1 в бое X_2 , %, вычисляют по формуле

$$X_2 = \frac{P_1 - P_2}{P} 100, \quad (2)$$

где P_1 — масса стеклянного боя без примесей боя другого цвета, кг;

P_2 — масса стеклянного боя без примесей боя другого цвета и примесей группы 1, кг;

P — масса объединенной пробы стеклянного боя, кг.

6.2.4 Из оставшейся пробы стеклянного боя P_2 отбирают примеси группы 2 по 4.1.6 и оставшийся стеклянный бой еще раз взвешивают.

Количество примесей группы 2 в стеклянном бое X_3 , %, вычисляют по формуле

$$X_3 = \frac{P_2 - P_3}{P} 100, \quad (3)$$

где P_2 — масса стеклянного боя без примесей боя другого цвета и примесей группы 1, кг;

P_3 — масса стеклянного боя без примесей боя другого цвета и примесей групп 1 и 2, кг;

P — масса объединенной пробы стеклянного боя, кг.

6.2.5 Оставшуюся пробу стеклянного боя промывают водой, высушивают при температуре не выше 100 °С и взвешивают.

Количество примесей X_4 , %, группы 3 по 4.1.6 вычисляют по формуле

$$X_4 = \frac{P_3 - P_4}{P} 100, \quad (4)$$

где P_3 — масса стеклянного боя без примесей боя другого цвета и примесей групп 1 и 2, кг;

P_4 — масса стеклянного боя без примесей боя другого цвета и примесей групп 1—3, кг;

P — масса объединенной пробы стеклянного боя, кг.

6.2.6 Проведение контроля на соответствие требованиям 4.1.5.

Оставшуюся пробу стеклянного боя P_4 просеивают через сита с сетками № 50 и № 10. Взвешивают остаток стеклянного боя на сите № 50 и бой, прошедший через сито № 10.

Количество кусков стеклянного боя X_5 , %, размером свыше 50 мм вычисляют по формуле

$$X_5 = \frac{P_5}{P_4} 100, \quad (5)$$

где P_5 — масса стеклянного боя, не прошедшего через сито № 50, кг;

P_4 — масса стеклянного боя без примесей боя другого цвета и примесей групп 1—3, кг.

Количество кусков стеклянного боя X_6 , %, размером менее 10 мм вычисляют по формуле

$$X_6 = \frac{P_6}{P_4} 100, \quad (6)$$

где P_6 — масса стеклянного боя, прошедшего через сито № 10, кг;

P_4 — масса стеклянного боя без примесей других марок и примесей групп 1—3, кг.

7 Транспортирование и хранение

7.1 Стекланный бой транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Перед загрузкой транспортные средства должны быть чистыми и сухими.

Допускается по согласованию с потребителем применять крытые вагоны для транспортирования стекланныго боя.

7.2 Стекланный бой хранят на специальных площадках с твердым покрытием и/или в отдельных отсеках, исключающих его загрязнение или смешивание по цвету и сорту.

Ключевые слова: стеклянный бой для стекловарения, 1-й сорт, 2-й сорт, характеристики, правила приемки, методы контроля, транспортирование и хранение

Редактор *Н.В. Таланова*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *Е.А. Кондрашовой*

Сдано в набор 22.03.2019. Подписано в печать 28.03.2019. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 1,40 Уч.-изд. л. 1,12.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Создано в единичном исполнении ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
для комплектования Федерального информационного фонда стандартов,
117418 Москва, Нахимовский пр-т д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Поправка к ГОСТ 34035—2016 Упаковка стеклянная. Бой для стекловарения. Общие технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Туркмения	ТМ	Главгосслужба «Туркменстандартлары»

(ИУС № 1 2021 г.)