
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
13726—
2023

ЛЕНТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

Технические условия

Издание официальное

Москва
Российский институт стандартизации
2024

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Ассоциацией «Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия», Акционерным обществом «РУСАЛ САЯНАЛ» (АО «РУСАЛ САЯНАЛ»)

2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 099 «Алюминий»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 31 августа 2023 г. № 164-П)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	ЗАО «Национальный орган по стандартизации и метрологии» Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргизия	KG	Кыргызстандарт
Россия	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

(Поправка)

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 октября 2023 г. № 1249-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 13726—2023 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 февраля 2024 г. с правом досрочного применения

5 ВЗАМЕН ГОСТ 13726—97

6 ИЗДАНИЕ (декабрь 2024 г.) с Поправкой (ИУС № 7 2024 г.)

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

© Оформление. ФГБУ «Институт стандартизации», 2023, 2024



В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Классификация	3
4 Технические требования	3
5 Маркировка	17
6 Упаковка	17
7 Правила приемки	17
8 Методы контроля	18
9 Транспортирование и хранение	19
Приложение А (справочное) Теоретическая масса ленты в зависимости от размеров и точности изготовления	20
Приложение Б (справочное) Переводные коэффициенты для вычисления теоретической массы ленты из алюминия и алюминиевых сплавов	22

ЛЕНТЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ**Технические условия**

Aluminium and aluminium alloys strips. Specifications

Дата введения — 2024—02—01
с правом досрочного применения**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на ленты из алюминия и алюминиевых сплавов.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 9.510 Единая система защиты от коррозии и старения. Полуфабрикаты из алюминия и алюминиевых сплавов. Общие требования к временной противокоррозионной защите, упаковке, транспортированию и хранению

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 1131 Сплавы алюминиевые деформируемые в чушках. Технические условия

ГОСТ 1497 (ИСО 6892—84) Металлы. Методы испытаний на растяжение

ГОСТ 3221 Алюминий первичный. Методы спектрального анализа

ГОСТ 4381 Микрометры рычажные. Общие технические условия

ГОСТ 4784 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки

ГОСТ 5009 Шкурка шлифовальная тканевая. Технические условия

ГОСТ 6456 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия

ГОСТ 6507 Микрометры. Технические условия

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7727 Сплавы алюминиевые. Методы спектрального анализа

ГОСТ 8026 Линейки поверочные. Технические условия

ГОСТ 11069 Алюминий первичный. Марки

ГОСТ 11701 Металлы. Методы испытаний на растяжение тонких листов и лент

ГОСТ 11739.1 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения оксида алюминия

ГОСТ 11739.2 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения бора

ГОСТ 11739.3 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения бериллия

ГОСТ 11739.4 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения висмута

ГОСТ 11739.5 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения ванадия

ГОСТ 11739.6 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения железа

ГОСТ 11739.7 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения кремния

ГОСТ 11739.8 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения калия

ГОСТ 11739.9 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения кадмия

ГОСТ 11739.10 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения лития

- ГОСТ 11739.11 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения магния
- ГОСТ 11739.12 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения марганца
- ГОСТ 11739.13 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения меди
- ГОСТ 11739.14 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения мышьяка
- ГОСТ 11739.15 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения натрия
- ГОСТ 11739.16 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения никеля
- ГОСТ 11739.17 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения олова
- ГОСТ 11739.18 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения свинца
- ГОСТ 11739.19 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения сурьмы
- ГОСТ 11739.20 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Метод определения титана
- ГОСТ 11739.21 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения хрома
- ГОСТ 11739.22 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения редкоземельных элементов и иттрия
- ГОСТ 11739.23 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения циркония
- ГОСТ 11739.24 Сплавы алюминиевые литейные и деформируемые. Методы определения цинка
- ГОСТ 12697.1 Алюминий. Методы определения ванадия
- ГОСТ 12697.2 Алюминий. Методы определения магния
- ГОСТ 12697.3 Алюминий. Методы определения марганца
- ГОСТ 12697.4 Алюминий. Метод определения натрия
- ГОСТ 12697.5 Алюминий. Метод определения хрома
- ГОСТ 12697.6 Алюминий. Метод определения кремния
- ГОСТ 12697.7 Алюминий. Методы определения железа
- ГОСТ 12697.8 Алюминий. Методы определения меди
- ГОСТ 12697.9 Алюминий. Методы определения цинка
- ГОСТ 12697.10 Алюминий. Метод определения титана
- ГОСТ 12697.11 Алюминий. Метод определения свинца
- ГОСТ 12697.12 Алюминий. Методы определения мышьяка
- ГОСТ 12697.13 Алюминий. Методы определения галлия
- ГОСТ 12697.14 Алюминий. Метод определения кальция
- ГОСТ 14192 Маркировка грузов
- ГОСТ 19300 Средства измерений шероховатости поверхности профилеметром. Профилографы-профилометры контактные. Типы и основные параметры
- ГОСТ 21631—2023 Листы из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
- ГОСТ 24047 Полуфабрикаты из цветных металлов и их сплавов. Отбор проб для испытания на растяжение
- ГОСТ 24231 Цветные металлы и сплавы. Общие требования к отбору и подготовке проб для химического анализа
- ГОСТ 25086 Цветные металлы и их сплавы. Общие требования к методам анализа
- ГОСТ 26877 Металлопродукция. Методы измерений отклонений формы

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Классификация

3.1 Ленты подразделяют:

- по способу изготовления:
 - а) неплакированные — без дополнительного обозначения;
 - б) плакированные:
 - 1) с технологической плакировкой — Б;
 - 2) с нормальной плакировкой — А;
- по состоянию материала:
 - а) без термической обработки — без дополнительного обозначения;
 - б) отожженные — М;
 - в) четвертьнагартованные — Н1;
 - г) полунагартованные — Н2;
 - д) тричетвертинагартованные — Н3;
 - е) нагартованные — Н;
- по точности изготовления по толщине:
 - а) с несимметричными отклонениями по толщине:
 - 1) нормальной точности — без дополнительного обозначения;
 - 2) повышенной точности — П;
 - б) с симметричными отклонениями по толщине — С.

4 Технические требования

4.1 Ленты изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта из алюминия марок: А7, А6, А5, А0 с химическим составом по ГОСТ 11069; АД0, АД1, АД00, АД с химическим составом по ГОСТ 4784; из алюминиевых сплавов марок: ММ, Д12, АМц, АМцС, АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, АВ, Д1, Д16, В95, 1915 с химическим составом по ГОСТ 4784; В95-1 с химическим составом по ГОСТ 1131.

По согласованию потребителя с изготовителем допускается изготовление лент из алюминия и алюминиевых сплавов марок 1050, EN AW-1050A, AW-1200, AW-3003, EN AW-3004, EN AW-6951, EN AW-8006, 8011, EN AW-8011A с химическим составом, указанным в ГОСТ 4784.

4.2 Основные параметры и размеры

4.2.1 Ленты в зависимости от марки сплава, плакировки и состояния материала изготовляют размерами, указанными в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 — Размеры лент из алюминия и алюминиевых сплавов

В миллиметрах			
Состояние материала	Марка алюминия или алюминиевого сплава и плакировка	Толщина лент	Ширина лент
Без термической обработки	А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД, АМц, АМцС, АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, АМгб Б, АВ, Д1, Д1А, Д16, Д16 А, В95-1, В95-1 А, 1915, В95 А, 8011, EN AW-8011А	От 5,0 до 10,5	До 2800
Отожженное	А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД, АМц, АМцС, АМг2, АМг3, 1050, EN AW-1050А, AW-3003, EN AW-3004, EN AW-6951, EN AW-8006, 8011, EN AW-8011А	От 0,2 до 1,0	До 2000
		Св. 1,0 до 5,0	До 2500
		Св. 5,0 до 10,5	От 1000 до 2800

Состояние материала	Марка алюминия или алюминиевого сплава и плакировка	Толщина лент	Ширина лент	
Отожженное	АВ	От 0,3 до 1,0	До 2000	
		Св. 1,0 до 5,0	До 2500	
		Св. 5,0 до 10,5	От 1000 до 2800	
	Д1, Д16, Д1 А, Д16 Б, Д16 А	От 0,5 до 1,0	До 2000	
		Св. 1,0 до 5,0	До 2500	
		Св. 5,0 до 10,5	От 1000 до 2800	
	АМг5, АМг6 Б, АМг6	От 0,5 до 1,0	До 2000	
		Св. 1,0 до 05,0	До 2500	
		Св. 5,0 до 10,5	От 1000 до 2800	
	В95-1, В95-1 А	От 0,8 до 1,0	До 2000	
		Св. 1,0 до 5,0	До 2500	
		Св. 5,0 до 10,5	От 1000 до 2800	
	1915	От 0,8 до 1,0	До 2000	
		От 1,0 до 4,5	До 2500	
	Д12	От 0,5 до 1,0	До 2000	
		Св. 1,0 до 4,0	До 2500	
	В95 А	От 0,5 до 1,0	До 2000	
		Св. 1,0 до 5,0	До 2500	
		Св. 5,0 до 10,5	От 1000 до 2800	
	Четвертьнагартованное	АМг2, EN AW-8011А	От 0,3 до 1,0	До 2000
			Св. 1,0 до 4,0	До 2500
Полунагартованное	АМц, АМцС, АМг2, АW-3003, 8011	От 0,3 до 1,0	До 2000	
		Св. 1,0 до 4,0	До 2500	
	АМг3	Св. 0,7 до 1,0	До 2000	
		Св. 1,0 до 4,0	До 2500	
	Д12	От 0,5 до 1,0	До 2000	
		Св. 1,0 до 4,0	До 2500	
	А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД, АД00, 1050	От 0,2 до 1,0	До 2000	
		Св. 1,0 до 4,5	До 2500	

Окончание таблицы 1

В миллиметрах

Состояние материала	Марка алюминия или алюминиевого сплава и плакировка	Толщина лент	Ширина лент
Тричетвертинагартованное	АМц, АМг, А5, 1050, АW-1200, АW-3003, 8011	От 0,3 до 1,0	До 2000
		Св. 1,0 до 4,0	До 2500
Нагартованное	А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД, АМц, АМцС, АМг2, 1050, АW-3003, EN АW-8006, 8011, EN АW-8011А	От 0,2 до 1,0	До 2000
		Св. 1,0 до 4,0	До 2500
	АМг6 Б, АМг6	От 1,0 до 4,0	До 2500
	ММ	От 0,2 до 1,0	До 2000
		Св. 1,0 до 4,5	До 2500

4.2.2 Толщина и ширина лент, изготавливаемых прокаткой требуемой ширины, а также предельные отклонения по толщине, в зависимости от толщины и ширины лент, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 2.

4.2.3 Ленты, изготавливаемые прокаткой требуемой ширины, шириной до 300 мм должны быть с интервалом 5 мм, а ленты шириной свыше 300 до 500 мм — с интервалом 50 мм.

4.2.4 Ленты толщиной от 0,2 до 5,0 мм, шириной менее 1000 мм могут быть изготовлены продольной разрезкой из лент шириной свыше 1000 мм.

4.2.5 Ленты, получаемые продольной разрезкой, изготавливают шириной с размерами, согласованными с потребителем.

4.2.6 Предельные отклонения по толщине лент, изготавливаемых продольной разрезкой, должны соответствовать предельным отклонениям по толщине исходных лент, из которых они изготовлены.

Допускается согласовывать допуски между потребителем и изготовителем.

4.2.7 Ленты, изготавливаемые прокаткой требуемой ширины, толщиной до 5,0 мм включительно при ширине до 1000 мм включительно изготавливают с обрезкой кромок и утолщенных концов.

Толщина концов лент после обрезки утолщенных концов не должна превышать номинальной.

Допускается изготовление лент шириной от 800 до 900 мм прокаткой требуемой ширины из алюминиевых сплавов без обрезки кромок и утолщенных концов.

Таблица 2 — Предельные отклонения по толщине лент

В миллиметрах

Толщина лент	Предельные отклонения по толщине при ширине лент											
	До 1000 включ.				Св. 1000 до 1200 включ.				Св. 1200 до 1600 включ.			
	Несимметричные отклонения			Симметричные отклонения	Несимметричные отклонения		Симметричные отклонения	Несимметричные отклонения		Симметричные отклонения	Несимметричные отклонения	
	До 600 включ.	Св. 600 до 900 включ.	Св. 900 до 1000 включ.		нормальной точности	повышенной точности		нормальной точности	повышенной точности		нормальной точности	повышенной точности
0,2	-0,05	-0,08	-0,08	±0,03	—	—	±0,04	—	—	—	—	±0,06
0,3	-0,05	-0,08	-0,10	±0,03	—	—	±0,04	—	—	—	—	±0,06
0,4	-0,05	-0,08	-0,10	±0,03	-0,12	-0,10	±0,05	-0,12	-0,10	-0,10	-0,12	±0,06
0,5	-0,05	-0,08	-0,10	±0,03	-0,12	-0,10	±0,06	-0,12	-0,10	-0,10	-0,13	±0,06
0,6	-0,05	-0,10	-0,12	±0,04	-0,12	-0,10	±0,06	-0,13	-0,10	-0,13	-0,13	±0,08
0,7	-0,05	-0,10	-0,12	±0,04	-0,13	-0,10	±0,06	-0,13	-0,10	-0,13	-0,14	±0,08
0,8	-0,10	-0,12	-0,12	±0,05	-0,13	-0,12	±0,07	-0,13	-0,12	-0,14	-0,14	±0,10
0,9	-0,10	-0,12	-0,12	±0,05	-0,13	-0,12	±0,07	-0,13	-0,12	-0,14	-0,14	±0,10
1,0	-0,10	-0,15	-0,15	±0,06	-0,16	-0,14	±0,08	-0,16	-0,14	-0,17	-0,17	±0,10
1,1	-0,10	-0,15	-0,15	±0,06	-0,16	-0,14	±0,08	-0,16	-0,14	-0,17	-0,17	±0,10
1,2	-0,10	-0,15	-0,15	±0,07	-0,16	-0,14	±0,09	-0,16	-0,14	-0,17	-0,17	±0,12
1,3	-0,10	-0,15	-0,15	±0,07	-0,18	-0,16	±0,09	-0,18	-0,16	-0,20	-0,20	±0,12
1,4	-0,10	-0,15	-0,15	±0,07	-0,18	-0,16	±0,09	-0,18	-0,16	-0,20	-0,20	±0,12
1,5	-0,15	-0,20	-0,20	±0,07	-0,22	-0,18	±0,10	-0,22	-0,18	-0,25	-0,25	±0,14
1,6	-0,15	-0,20	-0,20	±0,07	-0,22	-0,18	±0,10	-0,22	-0,18	-0,25	-0,25	±0,14
1,7	-0,15	-0,20	-0,20	±0,08	-0,22	-0,20	±0,10	-0,22	-0,20	-0,25	-0,25	±0,14
1,8	-0,15	-0,20	-0,20	±0,08	-0,22	-0,20	±0,11	-0,22	-0,20	-0,25	-0,25	±0,14
1,9	-0,15	-0,20	-0,20	±0,08	-0,22	-0,20	±0,11	-0,22	-0,20	-0,25	-0,25	±0,14

Толщина лент	Предельные отклонения по толщине при ширине лент										
	До 1000 включ.				Св. 1000 до 1200 включ.				Св. 1200 до 1600 включ.		
	Несимметричные отклонения		Симметричные отклонения		Несимметричные отклонения		Симметричные отклонения		Несимметричные отклонения		
До 600 включ.	Св. 600 до 900 включ.	Св. 900 до 1000 включ.	Симметричные отклонения	нормальной точности	повышенной точности	нормальной точности	повышенной точности	Симметричные отклонения	нормальной точности	повышенной точности	Св. 1500 до 1600 включ.
2,0	-0,15	-0,20	-0,20	±0,09	-0,24	-0,20	±0,12	-0,25	-0,24	-0,25	±0,16
2,5	-0,16	-0,25	-0,25	±0,10	-0,28	-0,22	±0,13	-0,29	-0,25	-0,29	±0,17
3,0	-0,18	-0,30	-0,30	±0,11	-0,33	-0,25	±0,14	-0,34	-0,30	-0,34	±0,18
3,5	-0,20	-0,30	-0,30	±0,12	-0,34	-0,26	±0,16	-0,35	-0,30	-0,35	±0,20
4,0	-0,25	-0,30	-0,30	±0,15	-0,35	-0,30	±0,18	-0,36	-0,32	-0,36	±0,22
4,5	-0,25	-0,30	-0,30	±0,15	-0,35	-0,30	±0,18	-0,36	-0,32	-0,36	±0,22
5,0	—	—	—	±0,18	—	—	±0,22	—	—	—	±0,25
5,5	—	—	—	±0,18	—	—	±0,22	—	—	—	±0,25
6,0	—	—	—	±0,22	—	—	±0,25	—	—	—	±0,30
6,5	—	—	—	±0,22	—	—	±0,25	—	—	—	±0,30
7,0	—	—	—	±0,22	—	—	±0,25	—	—	—	±0,30
7,5	—	—	—	±0,22	—	—	±0,25	—	—	—	±0,30
8,0	—	—	—	±0,30	—	—	±0,30	—	—	—	±0,35
8,5	—	—	—	±0,30	—	—	±0,30	—	—	—	±0,35
9,0	—	—	—	±0,30	—	—	±0,30	—	—	—	±0,35
9,5	—	—	—	±0,30	—	—	±0,30	—	—	—	±0,35
10,0	—	—	—	±0,35	—	—	±0,35	—	—	—	±0,38
10,5	—	—	—	±0,35	—	—	±0,35	—	—	—	±0,38

Толщина лент	Предельные отклонения по толщине при ширине лент											
	Свыше 1600 до 1800 включ.		Свыше 1800 до 2000 включ.		Свыше 2000 до 2500 включ.		Свыше 2500 до 2800 включ.					
	Несимметричные отклонения	Симметричные отклонения	Несимметричные отклонения	Симметричные отклонения	Несимметричные отклонения	Симметричные отклонения	Несимметричные отклонения	Симметричные отклонения	Несимметричные отклонения	Симметричные отклонения	Несимметричные отклонения	Симметричные отклонения
0,2	—	±0,06	—	±0,07	—	—	—	—	—	—	—	—
0,3	—	±0,06	—	±0,08	—	—	—	—	—	—	—	—
0,4	-0,13	±0,07	-0,14	±0,09	—	—	—	—	—	—	—	—
0,5	-0,14	±0,07	-0,15	±0,09	—	—	—	—	—	—	—	—
0,6	-0,15	±0,09	-0,16	±0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
0,7	-0,16	±0,09	-0,18	±0,10	—	—	—	—	—	—	—	—
0,8	-0,16	±0,11	-0,18	±0,12	—	—	—	—	—	—	—	—
0,9	-0,16	±0,11	-0,18	±0,12	—	—	—	—	—	—	—	—
1,0	-0,18	±0,12	-0,20	±0,13	—	—	—	—	—	—	—	—
1,1	-0,18	±0,12	-0,20	±0,13	-0,22	±0,15	±0,15	±0,15	±0,15	±0,15	±0,15	±0,15
1,2	-0,20	±0,13	-0,22	±0,14	-0,24	±0,18	±0,18	±0,18	±0,18	±0,18	±0,18	±0,18
1,3	-0,22	±0,13	-0,26	±0,14	-0,28	±0,18	±0,18	±0,18	±0,18	±0,18	±0,18	±0,18
1,4	-0,22	±0,14	-0,26	±0,15	-0,28	±0,18	±0,18	±0,18	±0,18	±0,18	±0,18	±0,18
1,5	-0,26	±0,15	-0,27	±0,16	-0,30	±0,18	±0,18	±0,18	±0,18	±0,18	±0,18	±0,18
1,6	-0,26	±0,15	-0,27	±0,16	-0,30	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20
1,7	-0,26	±0,16	-0,27	±0,17	-0,30	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20
1,8	-0,26	±0,16	-0,27	±0,17	-0,32	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20
1,9	-0,26	±0,16	-0,27	±0,18	-0,32	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20
2,0	-0,26	±0,17	-0,28	±0,18	-0,35	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20	±0,20
2,5	-0,30	±0,18	-0,30	±0,20	-0,35	±0,22	±0,22	±0,22	±0,22	±0,22	±0,22	±0,22

В миллиметрах

Окончание таблицы 2

В миллиметрах

Толщина лент	Предельные отклонения по толщине при ширине лент											
	Свыше 1600 до 1800 включ.		Свыше 1800 до 2000 включ.		Свыше 2000 до 2500 включ.		Свыше 2500 до 2800 включ.					
	Несимметричные отклонения	Симметричные отклонения	Несимметричные отклонения	Симметричные отклонения	Несимметричные отклонения	Симметричные отклонения	Несимметричные отклонения	Симметричные отклонения	Несимметричные отклонения	Симметричные отклонения	Несимметричные отклонения	Симметричные отклонения
3,0	-0,35	±0,20	-0,35	±0,22	-0,40	±0,24	—	—	—	—	—	—
3,5	-0,36	±0,22	-0,36	±0,24	-0,42	±0,25	—	—	—	—	—	—
4,0	-0,37	±0,25	-0,37	±0,27	-0,45	±0,30	—	—	—	—	—	—
4,5	-0,37	±0,25	-0,37	±0,27	-0,45	±0,30	—	—	—	—	—	—
5,0	—	±0,30	—	±0,32	—	±0,35	—	—	—	—	—	±0,40
5,5	—	±0,30	—	±0,32	—	±0,35	—	—	—	—	—	±0,40
6,0	—	±0,35	—	±0,36	—	±0,40	—	—	—	—	—	±0,45
6,5	—	±0,35	—	±0,36	—	±0,40	—	—	—	—	—	±0,45
7,0	—	±0,35	—	±0,36	—	±0,45	—	—	—	—	—	±0,50
7,5	—	±0,35	—	±0,36	—	±0,45	—	—	—	—	—	±0,50
8,0	—	±0,38	—	±0,40	—	±0,50	—	—	—	—	—	±0,55
8,5	—	±0,38	—	±0,40	—	±0,50	—	—	—	—	—	±0,55
9,0	—	±0,38	—	±0,40	—	±0,55	—	—	—	—	—	±0,60
9,5	—	±0,38	—	±0,40	—	±0,55	—	—	—	—	—	±0,60
10,0	—	±0,40	—	±0,45	—	±0,60	—	—	—	—	—	±0,65
10,5	—	±0,40	—	±0,45	—	±0,65	—	—	—	—	—	±0,70

4.2.8 Предельные отклонения по ширине обрезанных лент толщиной до 5,0 мм и шириной до 2800 мм в зависимости от толщины должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 3 — Предельные отклонения по ширине лент

В миллиметрах

Толщина лент	Предельные отклонения по ширине лент					
	от 20 до 200	св. 200 до 400	св. 400 до 600	св. 600 до 1000	св. 1000 до 1800	св. 1800 до 2800
От 0,2 до 1,0 включ.	±0,5	± 1,0	±2,0	±5,0	±6,0	±6,0
Св. 1,0 » 2,0 включ.	±0,6	± 1,0	±3,0	±5,0	±6,0	±6,0
» 2,0 » 4,0 включ.	±1,0	± 1,5	±4,0	±5,0	±6,0	±6,0
» 4,0 » 5,0 включ.	±1,5	± 2,0	±5,0	±6,0	±7,0	±7,0

4.2.9 Ленты, изготавливаемые прокаткой требуемой ширины, всех толщин при ширине свыше 1000 мм изготавливают как без обрезки кромок и утолщенных концов, так и с обрезкой.

4.2.10 Предельные отклонения по ширине лент без обрезки кромок и утолщенных концов, изготавливаемых прокаткой требуемой ширины, должны быть:

- не более + 50 мм — для алюминия всех марок и алюминиевых сплавов марок ММ, АМц, АМцС, АМг2;

- не более + 80 мм — для алюминиевых сплавов марок АМг3, АМг5, АМг6, АВ, Д1, Д12, Д16, В95, В95-1, 1915;

- не более + 100 мм при ширине свыше 2000 мм для всех марок сплавов.

Допускается устанавливать дополнительные отклонения по ширине по согласованию изготовителя с потребителем.

4.2.11 Ленты в рулонах изготавливают длиной, полученной из прокатанной заготовки.

В рулоне при толщине ленты 1,0 мм и менее допускается не более двух обрывов, а при толщине ленты более 1,0 мм обрывы не допускаются.

Для лент без обрезки кромок и утолщенных концов количество утолщенных концов в рулоне не должно превышать двух при отсутствии обрывов. При каждом обрыве допускается дополнительно по два утолщенных конца.

Допускается изготовление рулона сваркой нескольких рулонов. В рулоне допускается не более двух сварных швов. В месте сварного шва допускается утолщение не более 3 % номинальной толщины ленты.

4.2.12 Внутренний диаметр рулонов должен быть для обрезанных лент и лент без обрезки кромок (500 ± 10) мм, (600 ± 10) мм или (750 ± 10) мм.

Ленты толщиной 0,5 мм и менее допускается наматывать на шпули. При этом внутренний диаметр рулона должен быть: (46 ± 5) мм, (70 ± 5) мм, (76,2 ± 5) мм, (100 ± 5) мм, (152,4 ± 5) мм, (250 ± 2) мм, (280 ± 2) мм, (290 ± 2) мм, (300 ± 2) мм и (400 ± 2) мм, (500 ± 2) мм и (600 ± 2) мм.

По согласованию изготовителя с потребителем лента может быть намотана на шпули других диаметров.

4.2.13 Телескопичность рулонов не должна превышать:

- плюс 10 мм — для обрезанных по кромкам лент;

- плюс 40 мм — для необрезанных по кромкам лент.

4.2.14 Теоретическую массу 1 м² ленты $M_{\text{теор.р}}$, кг/м², вычисляют по формуле

$$M_{\text{теор.р}} = \frac{H_{\text{макс}} + H_{\text{мин}}}{2} \cdot \frac{B_{\text{макс}} + B_{\text{мин}}}{2} \cdot \gamma \cdot 10^{-3}, \quad (1)$$

теоретическую массу 1 м длины ленты $M_{\text{теор.д}}$, кг/м, вычисляют по формуле

$$M_{\text{теор.д}} = \frac{H_{\text{макс}} + H_{\text{мин}}}{2} \cdot \gamma \cdot 10^{-3}, \quad (2)$$

где $H_{\text{макс}}$, $H_{\text{мин}}$ — наибольшие и наименьшие размеры по толщине, мм;

$V_{\text{макс}}, V_{\text{мин}}$ — наибольшие и наименьшие размеры по ширине, мм;

γ — плотность алюминиевого сплава, г/см³.

Теоретическая масса ленты вычислена при плотности 2,85 г/см³, что соответствует плотности алюминиевых сплавов марок В95 и В95-1 и приведена в приложении А.

Для вычисления теоретической массы лент из алюминия и алюминиевых сплавов других марок следует пользоваться переводными коэффициентами, приведенными в приложении Б.

4.2.15 Марку и состояние материала, плакировку, размеры и точность изготовления лент потребитель указывает в заказе. При отсутствии требований в заказе точность изготовления определяет изготовитель.

Условные обозначения лент при заказе проставляют по схеме в соответствии с рисунком 1.

Лента	XXXXXX	X	XX	...	X	...	РЛ	ГОСТ 13726
Марка								
Способ изготовления (плакировка)								
Состояние материала								
Толщина ленты								
Точность по толщине								
Ширина ленты								
Рулон								
Обозначение стандарта								

Рисунок 1 — Условные обозначения лент

Примеры условных обозначений:

Лента из алюминиевого сплава марки Д16, с нормальной плакировкой, в отожженном состоянии, толщиной 2,0 мм, шириной 1200 мм, нормальной точности изготовления, в рулоне (РЛ):

Лента Д16 А М 2×1200×РЛ ГОСТ 13726—2023

То же, повышенной точности изготовления:

Лента Д16 А М 2П×1200×РЛ ГОСТ 13726—2023

Лента из алюминия марки АД0, без плакировки, в отожженном состоянии, толщиной 0,8 мм, шириной 300 мм, нормальной точности изготовления, в рулоне (РЛ):

Лента АД0 М 0,8×300×РЛ ГОСТ 13726—2023

То же, в нагартованном состоянии:

Лента АД0 Н 0,8×300×РЛ ГОСТ 13726—2023

4.3 Характеристики

4.3.1 Базовое исполнение

4.3.1.1 Ленты изготовляют из алюминия и алюминиевых сплавов всех марок, указанных в 4.1, нормальной точности изготовления, без плакировки, с технологической или нормальной плакировкой.

Толщина и ширина лент, а также предельные отклонения по ним должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах 1—3.

4.3.1.2 По состоянию материала ленты изготовляют в соответствии с требованиями, указанными в таблице 1.

4.3.1.3 Для плакировки лент, в зависимости от марки плакируемого сплава, применяют алюминиевые сплавы, химический состав которых приведен в таблице 4.

Таблица 4 — Химический состав плакирующего сплава

Марка плакируемого сплава	Марка плакирующего сплава	Массовая доля элементов, %									
		Кремний	Железо	Медь	Марганец	Магний	Цинк	Титан	Прочие		Алюминий
									Каждый	Сумма	
Д1 Д16 АМг6	АД1пл	0,30	0,30	0,02	0,025	0,05	0,10	0,15	0,02	—	Не менее 99,30
В95 В95-1	АЦпл	0,30	0,30	—	0,025	—	0,90— 1,30	0,15	0,05	0,10	Остальное

Примечания
1 Допускается содержание меди в сплаве АД1пл устанавливать 0,05 %.
2 Массовая доля элементов — максимальная, если не указаны пределы.

4.3.1.4 Толщина плакирующего слоя на каждой стороне ленты, в зависимости от ее толщины, должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 5.

Таблица 5 — Толщина плакирующего слоя

Толщина ленты, мм	Толщина плакирующего слоя на каждой стороне ленты от номинальной толщины ленты при плакировке, %	
	технологической, не более	нормальной, не менее
От 0,3 до 01,9 включ.	1,5	4,0
Св. 1,9 » 10,5 »	1,5	2,0

4.3.1.5 Ленты с обрезанными кромками должны быть обрезаны ровно. На кромках обрезанных лент не допускаются расслоения, допускаются заусенцы, высота которых не должна превышать 10 % номинальной толщины ленты. На кромках необрезанных лент допускаются: рваная кромка, закат металла, царапины и другие дефекты, обусловленные способом производства.

4.3.1.6 Серповидность лент, изготавливаемых прокаткой требуемой ширины, толщиной до 5,0 мм и шириной до 1000 мм не должна превышать 3,0 мм на 1 м длины лент.

4.3.1.7 Механические свойства лент при растяжении должны соответствовать требованиям, приведенным в таблице 6.

4.3.1.8 Поверхность лент должна быть глянцевой или матовой, без трещин, рванин, расслоений, надрывов, сквозных отверстий, пузырей пережога, плен, пятен коррозионного происхождения, диффузионных пятен (на лентах толщиной более 0,6 мм с нормальной плакировкой), шлаковых включений, обнаженных от плакировки участков (на лентах с нормальной плакировкой).

На поверхности лент не допускаются пятна и полосы от пригоревшей смазки во всех состояниях материала лент, кроме отожженного, четвертьнагартованного, полунагартованного и тричетвертинагартованного.

4.3.1.9 На поверхности лент допускаются:

- металлические мелкие закаты, надирь, пузыри, царапины, насечки, потертость, отпечатки от валков (в виде вмятин, выпуклостей, заалюминивания и «елочки»), забоины и другие дефекты, обусловленные способом производства, не перечисленные в 4.3.1.8, если глубина их залегания не выводит ленту за пределы половины минусового предельного отклонения по толщине;

- цвета побежалости, пятна и полосы от эмульсии, а также налет темного и серого цветов от смазочно-охлаждающей жидкости и отпечатки от валков в виде светлых и темных полос (без надрывов), идущих вдоль прокатки;

- отдельные следы от зачистки поверхности лент шлифовальной шкуркой на бумажной основе зернистостью не крупнее 6 по ГОСТ 6456 или шлифовальной шкуркой на тканевой основе зернистостью не крупнее 6 по ГОСТ 5009 на глубину не более половины толщины плакирующего слоя, для неплакированных лент — на глубину не более половины предельного отклонения по толщине ленты, а для лент с симметричными отклонениями по толщине — не более минусового отклонения по толщине ленты.

Площадь зачищенных поверхностей не должна превышать 100 см²/м².

Таблица 6 — Механические свойства при растяжении

Марка алюминия или алюминиевого сплава и плакировка	Состояние материала лент	Состояние испытываемых образцов	Толщина лент, мм	Механические свойства при растяжении		
				Временное сопротивление σ_B , МПа (кгс/мм ²), не менее	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²), не менее	Относительное удлинение Δ , %, при $l_0 = 11,3\sqrt{F_0}$, не менее
А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД	Без термической обработки	Без термической обработки	От 5,0 до 10,5 включ.	70 (7,0)	—	15,0
	Отожженный	Отожженные	От 0,2 до 0,5 включ. Св. 0,5 « 0,9 « « 0,9 « 10,5 «	60 (6,0)	—	20,0 25,0 30,0
	Полунагартованный	Полунагартованные	Св. 0,8 до 4,5 включ.	100 (10,0)	—	6,0
	Нагартованный	Нагартованные	От 0,2 до 0,8 включ. Св. 0,8 « 3,5 « « 3,5 « 4,0 «	145 (15,0) 145 (15,0) 130 (13,0)	—	2,0 2,0 4,0
	Без термической обработки	Без термической обработки	От 5,0 до 10,5 включ.	100 (10,0)	—	10,0
	Отожженный	Отожженные	От 0,2 до 0,7 включ. Св. 0,7 « 3,0 « « 3,0 « 10,5 «	90 (9,0)	—	18,0 22,0 20,0
АМц, АМцС	Полунагартованный	Полунагартованные	От 0,3 до 3,5 включ. Св. 3,5 « 4,0 «	145 (15,0)	—	05,0 06,0
	Тричетвертинагартованный	Тричетвертинагартованные	От 0,2 до 4,0 включ.	165—235 (17,0—24,0)	—	04,0
	Нагартованный	Нагартованные	От 0,2 до 0,5 включ. Св. 0,5 « 0,8 « « 0,8 « 1,2 « « 1,2 « 4,0 «	185 (19,0)	—	1,0 2,0 3,0 4,0
	Нагартованный	Нагартованные	От 0,2 до 4,5 включ.	Не испытываются		

Марка алюминия или алюминиевого сплава и плакировка	Состояние материала лент	Состояние испытываемых образцов	Толщина лент, мм	Механические свойства при растяжении		
				Временное сопротивление σ_B , МПа (кгс/мм ²), не менее	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²), не менее	Относительное удлинение Δ , %, при $l_0 = 11,3\sqrt{F_0}$, не менее
AMг2	Без термической обработки	Без термической обработки	От 5,0 до 10,5 включ.	175 (18,0)	—	7,0
	Отожженный	Отожженные	От 0,2 до 1,0 включ. Св. 1,0 « 10,5 «	165 (17,0)	—	16,0 18,0
	Четвертьнагартованный	Четвертьнагартованные	От 0,3 до 4,0 включ.	215—295 (22,0—30,0)	155 (16,0)	5,0
AMг2	Полунагартованный	Полунагартованные	От 0,3 до 1,0 включ. Св. 1,0 « 4,0 «	235—315 (24,0—32,0)	175 (18,0)	5,0 6,0
	Тричетвертинагартованный	Тричетвертинагартованные	От 0,3 до 4,0 включ.	255—355 (26,0—36,0)	195 (20,0)	3,0
	Нагартованный	Нагартованные	От 0,3 до 1,0 включ. Св. 1,0 « 4,0 «	265 (27,0)	215 (22,0)	3,0 4,0
AMг3	Без термической обработки	Без термической обработки	От 5,0 до 6,0 включ. Св. 6,0 « 10,5 «	185 (19,0)	80 (8,0)	12,0 15,0
	Отожженный	Отожженные	От 0,2 до 0,5 включ. Св. 0,5 « 4,5 « « 4,5 « 10,5 «	195 (20,0) 195 (20,0) 185 (19,0)	90 (9,0) 100 (10,0) 80 (8,0)	15,0
	Полунагартованный	Полунагартованные	От 0,5 до 4,0 включ.	245 (25,0)	195 (20,0)	7,0
AMг5	Без термической обработки	Без термической обработки	От 5,0 до 6,0 включ. Св. 6,0 « 10,5 «	275 (28,0)	130 (13,0)	12,0 15,0
	Отожженный	Отожженные	От 0,5 до 0,6 включ. Св. 0,6 « 4,5 « « 4,5 « 10,5 «	275 (28,0)	135 (14,0) 145 (15,0) 130 (13,0)	15,0

Продолжение таблицы 6

Марка алюминия или алюминиевого сплава и плакировка	Состояние материала лент	Состояние испытываемых образцов	Толщина лент, мм	Механические свойства при растяжении		
				Временное сопротивление σ_B , МПа (кгс/мм ²), не менее	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²), не менее	Относительное удлинение Δ , %, при $l_0 = 11,3\sqrt{F_0}$, не менее
АМгБ, АМг6	Без термической обработки	Без термической обработки	От 5,0 до 10,5 включ.	315 (32,0)	155 (16,0)	15,0
	Отожженный	Отожженные	От 0,5 до 0,6 включ. Св. 0,6 « 10,5 «	305 (31,0) 315 (32,0)	145 (15,0) 155 (16,0)	15,0
	Нагартованный	Нагартованные	От 1,0 до 4,0 включ.	375 (38,0)	275 (28,0)	6,0
АВ	Без термической обработки	Закаленные и естественно составленные	От 5,0 до 10,5 включ.	175 (18,0)	—	14,0
		Закаленные и искусственно составленные		295 (30,0)	—	7,0
Д1А, Д1	Отожженный	Отожженные	От 0,3 до 5,0 включ. Св. 5,0 « 10,5 «	Не более 145 (15,0)	—	20,0 15,0
	Без термической обработки	Закаленные и естественно составленные	От 5,0 до 10,5 включ.	355 (36,0)	185 (19,0)	12,0
	Отожженный	Отожженные	От 0,5 до 1,9 включ. Св. 1,9 « 10,5 «	Не более 225 (23,0) Не более 235 (24,0)	—	12,0
Д16Б, Д16	Отожженный	Отожженные	От 0,5 до 10,5 включ.	Не более 235 (24,0)	—	10,0
Д16А	Без термической обработки	Закаленные и естественно составленные	От 5,0 до 10,5 включ.	410 (42,0)	255 (26,0)	10,0
	Отожженный	Отожженные	От 0,5 до 1,9 включ. Св. 0,9 « 10,5 «	Не более 225 (23,0) Не более 235 (24,0)	—	10,0

Марка алюминия или алюминиевого сплава и плакировка	Состояние материала лент	Состояние испытываемых образцов	Толщина лент, мм	Механические свойства при растяжении		
				Временное сопротивление σ_B , МПа (кгс/мм ²), не менее	Предел текучести $\sigma_{0,2}$, МПа (кгс/мм ²), не менее	Относительное удлинение Δ , %, при $l_0 = 11,3\sqrt{F_0}$, не менее
Д12	Отожженный	Отожженные	От 0,5 до 4,0 включ.	155 (16,0)	—	14,0
	Полунагартованный	Полунагартованный	От 0,5 до 4,0 включ.	220 (22,5)	—	3,0
В95 А	Без термической обработки	Закаленные и искусственно составленные	От 5,0 до 10,5 включ.	490 (50,0)	410 (42,0)	6,0
	Отожженный	Отожженные	От 0,5 до 10,5 включ.	Не более 245 (25,0)	—	10,0
1915	Без термической обработки	Закаленные и естественно составленные в течение 30—35 сут	От 5,0 до 10,5 включ.	315 (32,0)	195 (20,0)	10,0
	Без термической обработки	Закаленные и естественно составленные в течение 2—4 сут	От 5,0 до 10,5 включ.	265 (27,0)	165 (17,0)	10,0
	Отожженный	Отожженные	От 0,8 до 4,0 включ.	Не более 245 (25,0)	—	10,0
В95-1А, В95-1	Без термической обработки	Не испытываются				
	Отожженный	Отожженные	От 0,8 до 10,5 включ.	Не более 245 (25,0)	—	10,0

Примечания

- 1 Механические свойства лент без обрезки кромок и утолщенных концов обеспечиваются технологией изготовления.
- 2 Для сплава АВ состояние испытываемых образцов оговаривается при заказе, при отсутствии — устанавливает изготовитель.
- 3 Механические свойства лент из алюминия и алюминиевых сплавов марок 1050, EN AW-1050A, AW-1200, AW-3003, EN AW-3004, EN AW-6951, EN AW-8006, 8011, EN AW-8011A указываются в спецификациях изготовителя и (или) согласовываются при заказе.

4.3.2 Исполнение по требованию потребителя

4.3.2.1 Ленты изготовляют из алюминия и алюминиевых сплавов всех марок, указанных в 4.1, повышенной точности изготовления по толщине, без плакировки, с технологической или нормальной плакировкой.

Размеры лент и предельные отклонения по ним должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах 1—3.

4.3.2.2 Ленты, изготавливаемые прокаткой требуемой ширины, всех толщин при ширине свыше 1000 мм изготовляют с обрезкой кромок и утолщенных концов.

При этом предельные отклонения по ширине указанных лент в зависимости от толщины должны быть:

- плюс 10,0 мм — при толщине лент до 4,0 мм включительно;
- плюс 15,0 мм — при толщине лент свыше 4,0 до 10,5 мм.

4.3.2.3 Ленты в отожженном состоянии из алюминия всех марок изготовляют с временным сопротивлением не более 110 МПа (11,0 кгс/мм²).

4.3.3 Исполнение по согласованию изготовителя с потребителем

4.3.3.1 Допускается изготавливать ленты с промежуточными размерами по толщине и ширине с предельными отклонениями как для ближайшего меньшего размера, приведенными в таблицах 2 и 3.

4.3.3.2 Ленты изготовляют с симметричными отклонениями по толщине, приведенными в таблице 2.

4.3.3.3 Допускается требования к качеству поверхности устанавливать по согласованным этапам.

4.3.3.4 Ленты, получаемые продольной разрезкой, допускается изготавливать шириной менее 300 мм с предельными отклонениями в соответствии с 4.2.8.

4.3.3.5 Величина неплоскостности лент, изготавливаемых прокаткой требуемой ширины, толщиной от 0,2 до 0,8 мм согласовывается между изготовителем и потребителем.

5 Маркировка

5.1 На наружном витке каждого рулона на расстоянии не более 2000 мм от конца должна быть нанесена краской или выбита металлическим клеймом или наклеена этикетка (ярлык) с указанием информации, необходимой для идентификации материала: марки алюминия или алюминиевого сплава, плакировки, состояния материала, номера рулона, номера партии.

5.2 Маркировка не должна оказывать отрицательного воздействия на конечное применение продукции.

5.3 Допускается проводить маркировку продукции иным способом по согласованию с потребителем, оговоренным в технических условиях, договоре или заказе.

5.4 Транспортная маркировка грузовых мест осуществляется в соответствии с ГОСТ 14192.

6 Упаковка

6.1 Общие требования к упаковке, временной противокоррозионной защите должны соответствовать ГОСТ 9.510.

6.2 При отсутствии иных указаний в отношении особых видов продукции в заказных документах метод и материалы упаковки определяется изготовителем. Изготовитель обязан принять все необходимые меры для того, чтобы упаковка в стандартных условиях погрузочно-разгрузочных операций и транспортировки гарантировала, что продукция будет доставлена в состоянии, пригодном к применению.

7 Правила приемки

7.1 Ленты предъявляют к приемке партиями. Партия должна состоять из лент алюминия или алюминиевого сплава одной марки, одного состояния материала, одного размера (по толщине и ширине) и быть оформлена одним документом о качестве, содержащим:

- товарный знак и (или) наименование изготовителя;
- наименование изготовителя;

- условное обозначение лент;
- номер партии;
- массу нетто партии;
- дату отгрузки;
- обозначение настоящего стандарта.

7.2 Механические свойства лент из алюминия всех марок, из алюминиевого сплава АМг2 в состояниях поставки «М», «Н», «без термической обработки», сплава АМц в состоянии поставки «Н» изготовителем не контролируются, а обеспечиваются технологией изготовления.

7.3 Химический состав — легирующие компоненты и основные примеси — определяют на двух рулонах от партии.

Прочие примеси не определяют.

Допускается изготовителю определять химический состав на каждой плавке.

7.4 Проверке размеров (по толщине и ширине) подвергают каждый рулон.

7.5 Для проверки качества обрезанных кромок отбирают один рулон от партии.

7.6 Контролю механических свойств при растяжении лент с обрезкой кромок и утолщенных концов подвергают один рулон от партии.

Контроль механических свойств рулонов без обрезки кромок и утолщенных концов не проводят.

Контроль механических свойств лент из сплава марки 1915 в закаленном и состаренном состояниях изготовитель проводит спустя от 2 до 4 сут естественного старения, а потребитель — спустя от 30 до 35 сут естественного старения.

7.7 Проверке качества поверхности подвергают каждую ленту толщиной до 3 мм и шириной до 1000 мм.

Проверку качества поверхности лент толщиной свыше 3 мм всех ширин, а также лент толщиной до 3 мм и шириной свыше 1000 мм проводят на одном рулоне от партии.

Допускается изготовителю проводить проверку качества поверхности не реже одного раза в месяц.

7.8 Проверке серповидности подвергают каждую ленту, изготовленную прокаткой требуемой ширины, толщиной до 3 мм и шириной до 1000 мм.

7.9 При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенной выборке, отобранной от той же партии. Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

При неудовлетворительных результатах повторных испытаний допускается поштучный контроль, результат которого является окончательным.

8 Методы контроля

8.1 Для анализа химического состава от каждого отобранного по 7.3 рулона вырезают по одному образцу.

Отбор и подготовку проб для анализа химического состава проводят по ГОСТ 24231.

8.2 Анализ химического состава лент из алюминия проводят химическим методом по ГОСТ 25086, ГОСТ 12697.1 — ГОСТ 12697.14 или спектральным методом по ГОСТ 3221, лент из алюминиевых сплавов — химическим методом по ГОСТ 25086, ГОСТ 11739.1—ГОСТ 11739.24 или спектральным методом по ГОСТ 7727.

При возникновении разногласий в оценке химического состава анализ проводят химическим методом.

8.2 Контроль размеров

8.2.1 Измерение толщины ленты проводят на каждом отобранном по 7.4 рулоне на расстоянии не менее 10 мм от кромки микрометром по ГОСТ 6507 или ГОСТ 4381.

8.2.2 Ширину лент измеряют рулеткой по ГОСТ 7502.

8.3 Контроль качества обрезанных кромок проводят визуально без применения увеличительных приборов.

8.4 Серповидность лент измеряют в соответствии с ГОСТ 26877 поверочной линейкой по ГОСТ 8026 и измерительной линейкой по ГОСТ 427.

8.5 Осмотр поверхности лент проводят без применения увеличительных приборов.

Глубину залегания дефектов измеряют профилометром по ГОСТ 19300 или индикаторным (специальным) глубиномером по нормативному документу.

8.6 Отбор образцов для механических испытаний проводят по ГОСТ 24047.

Для испытания на растяжение отбирают не менее двух образцов от каждого испытываемого рулона.

Образцы для испытания на растяжение вырезают из лент шириной свыше 200 мм поперек направления прокатки после обрезки утолщенного конца.

Испытание на растяжение лент толщиной свыше 0,8 мм до 2,99 мм проводят по ГОСТ 11701 на пропорциональных плоских образцах типа I или II с $b_0 = 20$ мм и расчетной длиной $l_0 = 11,3\sqrt{F_0}$, где F_0 — расчетная площадь образца, мм².

Допускается проводить испытание на растяжение лент толщиной свыше 0,8 мм до 2,99 мм по ГОСТ 11701 на пропорциональных плоских образцах типа I или II с $b_0 = 12,5$ мм и расчетной длиной $l_0 = 4 \cdot b_0$.

Испытание на растяжение лент толщиной свыше 3,0 мм до 10,5 мм проводят по ГОСТ 1497 на пропорциональных плоских образцах типа I или II.

Форма и размеры образцов, вырезанных из лент толщиной от 0,2 до 0,8 мм, должны соответствовать указанным на рисунке 2.




Рисунок 2 — Форма и размеры образцов

Узкие ленты шириной до 200 мм, из которых невозможно вырезать образец поперек направления прокатки, испытывают вдоль направления прокатки, при этом показатели механических свойств должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 6.

Определение механических свойств в поперечном направлении лент шириной до 200 мм проводят методом, согласованным между изготовителем и потребителем.

8.7 При возникновении разногласий между изготовителем и потребителем в оценке толщины лакирующего слоя, ее определение проводят в соответствии с ГОСТ 21631—XXXX (Приложение В).

9 Транспортирование и хранение

9.1 Транспортирование ленты проводят по ГОСТ 9.510.

9.2 При хранении ленты должны быть защищены от механических повреждений, действия влаги и активных химических веществ.

При соблюдении указанных условий хранения потребительские свойства лент при хранении не изменяются.

Приложение А
(справочное)

Теоретическая масса ленты в зависимости от размеров и точности изготовления

Таблица А.1 — Теоретическая масса ленты нормальной точности изготовления

Толщина ленты, мм	Теоретическая масса ленты, кг, нормальной точности изготовления по толщине											
	1 м ² ленты	1 м длины ленты при ширине (с обрезкой кромок)										
	От 40 мм до 500 мм	600 мм	700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм	1200 мм	1400 мм	1500 мм	1600 мм	1800 мм	2000 мм
0,2	0,535	0,342	0,399	0,456	0,513	0,570	—	—	—	—	—	—
0,3	0,784	0,470	0,521	0,595	0,669	0,714	—	—	—	—	—	—
0,4	1,069	0,641	0,721	0,823	0,926	1,000	1,168	—	—	—	—	—
0,5	1,354	0,812	0,921	1,052	1,183	1,286	1,511	1,762	1,887	2,000	—	—
0,6	1,639	0,983	1,101	1,258	1,415	1,543	1,854	2,142	2,295	2,447	—	—
0,7	1,924	1,154	1,301	1,487	1,672	1,829	2,181	2,523	2,724	2,882	—	—
0,8	2,138	1,283	1,482	1,692	1,903	2,114	2,524	2,923	3,131	3,339	3,704	4,057
0,9	2,423	1,454	1,682	1,921	2,161	2,400	2,868	3,324	3,560	3,797	4,218	4,629
1,0	2,708	1,625	1,852	2,116	2,379	2,643	3,160	3,684	3,925	4,185	4,681	5,143
1,1	2,993	1,796	2,052	2,344	2,636	3,143	—	—	—	—	—	—
1,2	3,278	1,967	2,252	2,573	2,894	3,214	3,846	4,465	4,783	5,100	5,659	6,229
1,3	3,563	2,138	2,453	2,802	3,151	—	—	—	—	—	—	—
1,4	3,848	2,309	2,653	3,030	3,408	—	—	—	—	—	—	—
1,5	4,061	2,437	2,803	3,202	3,601	4,000	4,774	5,506	5,848	6,290	7,048	7,800
1,6	4,346	2,608	3,003	3,431	3,858	4,286	5,117	5,906	6,327	6,747	7,562	8,371
1,7	4,631	2,779	2,203	3,659	4,115	—	—	—	—	—	—	—
1,8	4,916	2,950	3,404	3,888	4,373	4,857	5,804	6,707	7,184	7,662	8,591	9,514
1,9	5,201	3,121	3,604	4,117	4,630	5,143	6,147	7,108	7,613	8,119	9,105	10,086
2,0	5,486	3,292	3,804	4,346	4,887	5,429	6,456	7,488	8,021	8,554	9,594	10,629
2,5	—	—	4,755	5,432	6,109	6,786	8,105	9,430	10,101	10,772	12,089	13,428
3,0	—	—	5,706	6,518	7,331	8,143	9,736	11,332	12,139	12,945	14,533	16,143
3,5	—	—	—	—	—	9,595	11,436	13,314	14,262	15,209	17,079	18,971
4,0	—	—	—	—	—	11,027	13,136	15,296	16,385	17,474	19,625	21,800
4,5	—	—	—	—	—	12,490	14,884	17,329	18,560	19,792	22,228	24,688
5,0	—	—	—	—	—	14,357	17,207	20,057	21,482	22,907	25,757	28,607

Окончание таблицы А.1

Толщина ленты, мм	Теоретическая масса ленты, кг, нормальной точности изготовления по толщине											
	1 м ² ленты	1 м длины ленты при ширине (с обрезкой кромок)										
	От 40 мм до 500 мм	600 мм	700 мм	800 мм	900 мм	1000 мм	1200 мм	1400 мм	1500 мм	1600 мм	1800 мм	2000 мм
5,5	—	—	—	—	—	15,793	18,928	22,063	23,630	25,198	28,333	31,468
6,0	—	—	—	—	—	17,228	20,648	24,068	25,778	27,488	30,908	34,328
6,5	—	—	—	—	—	18,664	22,369	26,074	27,926	29,779	33,484	37,189
7,0	—	—	—	—	—	20,100	24,090	28,080	30,075	32,070	36,060	40,050
7,5	—	—	—	—	—	21,535	25,810	30,085	32,323	34,360	38,635	42,910
8,0	—	—	—	—	—	22,971	27,531	32,091	34,371	36,651	41,211	45,771
8,5	—	—	—	—	—	24,407	29,252	34,097	36,519	38,942	43,787	48,632
9,0	—	—	—	—	—	25,842	30,972	36,102	38,667	41,232	46,362	51,492
9,5	—	—	—	—	—	27,278	32,693	38,108	40,816	43,523	48,938	54,353
10,0	—	—	—	—	—	28,714	34,414	40,114	42,964	45,814	51,514	57,214
10,5	—	—	—	—	—	30,149	36,134	42,119	45,112	48,104	54,089	60,074

Таблица А.2 — Теоретическая масса ленты повышенной точности изготовления

Толщина ленты, мм	Теоретическая масса 1 м ленты, кг, повышенной точности изготовления по толщине при ширине ленты (с обрезкой кромок)	
	1200 мм	1500 мм
0,4	1,202	—
0,5	1,545	1,930
0,6	1,889	2,338
0,7	2,232	2,767
0,8	2,541	3,174
0,9	2,885	3,603
1,0	3,194	3,968
1,1	—	—
1,2	3,881	4,825
1,3	—	—
1,4	—	—
1,5	4,842	6,005
1,6	5,186	6,391
1,7	—	—
1,8	5,838	7,249
1,9	6,182	7,678
2,0	6,525	8,064

**Приложение Б
(справочное)**

**Переводные коэффициенты для вычисления теоретической массы ленты из алюминия
и алюминиевых сплавов**

Таблица Б.1

Марка	Переводной коэффициент	Марка	Переводной коэффициент
Алюминий всех марок Алюминиевые сплавы:	0,950	Алюминиевые сплавы:	
АМц	0,958	АВ	0,947
АМцС	0,958	1915	0,972
ММ	0,958	Д1	0,982
АМг2	0,940	Д16	0,976
АМг3	0,937	Д12	0,954
АМг5	0,930		
АМг6	0,926		

УДК 669.715-418.2:006.354

МКС 77.120.10

Ключевые слова: алюминий и алюминиевые сплавы, ленты из алюминия и алюминиевых сплавов, технические требования, механические свойства, методы контроля, правила приемки, транспортирование, хранение

Технический редактор *И.Е. Черепкова*
Корректор *М.И. Першина*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Подписано в печать 13.12.2024. Формат 60×84%. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 3,26. Уч.-изд. л. 2,77. Тираж 16 экз. Зак. 709.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано в ФГБУ «Институт стандартизации», 117418 Москва, Нахимовский пр-т, д. 31, к. 2.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Поправка к ГОСТ 13726—2023 Ленты из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть		
Предисловие. Таблица согласования	—	Таджикистан	ТД	Таджикстандарт

(ИУС № 7 2024 г.)